

DULIPRIM HYDROPLUS

Impression multi-suppports en phase aqueuse

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures (à l'exclusion des métaux).

QUALITÉS DOMINANTES

- Application facile
- Aspect semi-tendu
- Nourrit bien le support

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-velouté : environ 8 % sous 85° d'angle

Caractéristiques techniques

ASPECT	Semi-tendu
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,34 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	40% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	54% (± 2%)
RENDEMENT MOYEN	8 à 10 m ² /l
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Sec : 1 heure• Recouvrable : 6 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm• Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau, ou solvant si le produit a séché

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

DULIPRIM HYDROPLUS

Impression multi-supports en phase aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrénage des enduits Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS 	<ul style="list-style-type: none"> Toute peinture en phase aqueuse ou en phase solvant
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage/brossage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage à l'aide de DULIPRIM HYDROPLUS sur les zones mises à nu 1 couche en plein de DULIPRIM HYDROPLUS 	

Observations

NOTA	Dans le cas de supports farinants ou absorbants, utiliser l'impression SUPER DULPRIM
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
EMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com et sur www.guittet.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com