

ULTRABOIS VERNIS CIRÉ ½ MAT

Vernis de finition à base de résines glycérophaliques

LES
BOIS



peinture
intérieure



solvant

DESTINATION

Pour la protection et la décoration du bois en intérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application et sans risque de coulures
- Durcissement rapide du film
- Sans risque de blanchiment du support lors de frottements
- Préserve le bois de l'humidité et des taches
- Idéal pour la décoration des boiseries et travaux d'ébénisterie

TEINTES

Transparent

DEGRÉ DE BRILLANCE

Ciré - ½ Mat : < 10% ± 5% sous 60 °

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

12 à 15 m²/litre

CONDITIONNEMENT

1 litre et 5 litres

DENSITÉ MOYENNE

0,97 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

52% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

60% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 3 heures
- Sec : 6 heures
- Redoublable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau poils ras
- Pistolet

DILUTION

0 à 2% de White-spirit selon la mise en œuvre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ULTRABOIS VERNIS CIRÉ ½ MAT

Vernis de finition à base de résines glycérophthaliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bois et dérivés neufs*	<ul style="list-style-type: none"> Grattage si nécessaire pour éliminer toutes souillures Epoussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS CIRÉ ½ MAT dilué à 2% de White-spirit ou 1 couche éventuelle d'ULTRABOIS LASURE MAT dilué pour teinter le bois 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS CIRÉ ½ MAT dilué à 2% de White-spirit 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS CIRÉ ½ MAT*
Bois vernis altérés	<ul style="list-style-type: none"> Remise à nu complète du support par décapage 		

* Ne pas appliquer sur les essences exotiques contenant des huiles anti-oxydantes

Nota : Bien remuer le vernis avant usage pour remettre en suspension les composants du vernis (agents matants)

Un ponçage est conseillé entre chaque couche

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 400 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique

ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

58 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com