

ODYSSÉE 2 VELOURS

Peinture veloutée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches et humides
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports)

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture d'impression et de finition, applicable en direct sur les supports intérieurs : plâtre, plaque de plâtre, bois, PVC
- Très grande facilité d'application
- Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application
- Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée, mais également applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité
- Bonne blancheur
- Excellent rendement
- Marque NF Environnement
- Lessivable

TEINTES

Blanc et toutes teintes du Nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

5% sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	9 à 11 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1, 3 et 10 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,44 (± 0,03) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	37% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	58% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 1 heure environ • Sec : 2 heures environ • Recouvrable : 4 heures ou "mouillé sur mouillé" <p>En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.</p>
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester tissé de 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ODYSSÉE 2 VELOURS

Peinture veloutée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Grattage Brossage 		<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ODYSSÉE 2 VELOURS
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS. 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2/4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe B

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com