



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN
F 59160 Capighem
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

INFORMATION PRODUIT

EUROCEL MSK 75

DESCRIPTION

Ruban adhésif de masquage extra fin, très faible adhésion.

DONNEES TECHNIQUES

Support	Papier de riz lisse, couleur mauve
Masse adhésive	Acrylique

	Unité	Valeur	Méthode
Epaisseur totale	mm	0.080	PSTC 133
Pelage sur acier	N/25mm	1.4	PSTC 101
Force à la rupture MD	N/25mm	90	PSTC 131
Allongement à la rupture	%	4	PSTC 131
Résistance à la température	°C	60°C (10 min)	=

APPLICATION

Ruban adhésif de masquage très fin, pour tous travaux de peinture dans les secteurs du bâtiment et de la décoration intérieure, lorsqu'on recherche une délimitation fine des teintes. En raison de son faible pouvoir adhésif, Le MSK 75 est recommandé pour la protection des supports délicats (Tapisseries, vernis etc...). Evitez les bavures, compatible avec toutes les peintures, y compris hydrosolubles. Idéal pour les peintures multicouches.

Caractéristiques	Avantages	
Colle acrylique	✓ Se décolle sans laisser de traces même après de longues durées d'application. Des tests préalables doivent être effectués sur l'aluminium et le cuivre	✓ Faible adhérence : Se décolle sans endommager le substrat. ✓ Excellente résistance au vieillissement
Support papier de riz	✓ Déroulement très facile ✓ Bonne conformabilité	✓ Délimitation très fine des teintes ✓ Haute résistance au vieillissement

CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

MK503FR_REV03_MSK75

Sicad Group
Via Caduti della Liberazione, 57
21040 Uboldo (VA) - Italia