

Peinture mate à base de résines Hydro Pliolite®



DÉFINITION

Impression et finition mate de ravalement à base de résines Hydro Pliolite® en dispersion aqueuse.

DOMAINES D'EMPLOI

- Extérieur.
- Tous travaux de façade, ciment, mortiers de liants hydrauliques, béton, briques.

SPÉCIFICITÉS

- Bonne matité.
- Excellente adhérence.
- Très bonne microporosité.
- Grande résistance aux intempéries.

POINTS FORTS

- Ne projette pas.
- Séchage rapide.
- Facilité d'application.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat.
Extrait sec en volume (en blanc) :	49 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,60 (± 0.05) g/cm ³
Viscosité à 20 °C :	90 à 100 poises
Rendement moyen :	6 à 8 m ² /L selon la nature et relief du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade
Conditionnements :	3 L - 15 L

® : Marque déposée par OMNOVA