

ODYSSÉE PRIM

Impression à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

QUALITÉS DOMINANTES

- Pour l'impression des maçonneries et menuiseries intérieures
- Excellente opacité
- Très bon rendu permettant un rendu final optimal (en particulier pour les laques)
- Séchage rapide
- Sur fonds usuels du Bâtiment en intérieur et supports au Ph inférieur à 9 (plâtre et dérivés, bois, anciennes peintures)
- Compatible avec les colles à papier peint et les revêtements muraux
- Label NF Environnement

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat velouté : 12% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Semi-tendu
RENDEMENT	10 à 14 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,40 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	45% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	• Sec : 6 heures • Recouvrable : 24 heures En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse et rouleau polyamide texturé 12 mm
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ODYSSÉE PRIM

Impression à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Plâtres et dérivés neufs	- Egrenage des enduits - Brossage - Epoussetage	1 couche d'ODYSSÉE PRIM	Toutes peintures en phase aqueuse ou solvant
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	- Nettoyage/Brossage - Ponçage - Epoussetage - Dégraissage si nécessaire	1 couche d'ODYSSÉE PRIM	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Rinçage - Ponçage si nécessaire	1 couche d'ODYSSÉE PRIM	
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage - Rinçage	- Pochonnage à l'aide d'ODYSSÉE PRIM sur les zones mises à nu 1 couche en plein d'ODYSSÉE PRIM	

Observations

NOTA

Dans le cas de supports farinants ou absorbants, utiliser l'impression solvantée SUPER DULPRIM

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2/4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com