




LES GREENS CONFORT +

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/016




www.balsan.com/balsanprotect



www.balsan.com/silvercar



| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|
| Structure | Moquette à velours coupé | Envers | Double dossier feutre Confort+ | Largeur à la pièce | 4+5 m dans certains coloris |
| Construction | Tufted carpet, cut pile | Backing | Feltback confort + | Width in Roll | 4+5 m in some colours |
| Herstellungsverfahren | Getufteter Velours | Rückenausstattung | Vliesrücken Confort + | Lieferbreite in Rolle | 4+5 m in einigen Farben |
| Fabricagemetode | Getuft tapijt, gesneden pool | Rug | Viltrug confort + | Rollbreedte | Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur |
| Descripción | Moqueta de fibra cortada | Soporte | Doble soporte textil fieltro Confort+ | Ancho por pieza | 4+5 m segun colores |
| Struttura | Moquette velluto | Sottofondo | doppio supporto Confort+ | Larghezza rotolo | 4-5 m per certi colori |
| Struktura | Wykładzina welurowa | Podklad | Podklad filcowy Confort+ | Szerokosc w rolce | 4 m i w niektórych kolorach 5 m |
| Composition | 100% Polyamide | Comportement au feu | Cfl-s1 - collé sur ciment | Largeur à la coupe | 4+5m dans certains coloris |
| Pile material | 100% Nylon | Fire resistance | Cfl-s1 - glued on cement | Width in Cut-length | 4 and 5m in some colours |
| Polmaterial | 100% Polyamid | Brennverhalten | Cfl-s1 - geklebt auf Zement | Lieferbreite in Coupon | 4 und 5m in einigen Farben |
| Poolmaterial | 100% Polyamide | Brandgedrag | Cfl-s1 - verlijmd op cement | Couponbreedte | Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur |
| Composición | 100% Poliamida | Clasificación al fuego | Cfl-s1 - pegado en cemento | Ancho por trozo | 4+5 m segun colores |
| Composizione | 100% Poliammide | Comportamento al fuoco | Cfl-s1 - incollato su cemento | Larghezza taglio | 4-5 m per certi colori |
| Skład runa | 100% Poliamid | Trudnozapalnosć | Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym | Szerokosc w kuponie | 4 m i w niektórych kolorach 5 m |
| Poids de velours | | Classement | | Nombre de coloris | 50 - dont 12 coloris en 5 m |
| Pile weight | | Wear Classification | | Colours | 50 - including 12 colours in 5 m |
| Poleinsatzgewicht | | Beanspruchung | U3P3E1C0 | Erhältliche Farben | 50 - darunter 12 Farben in 5 m |
| Poolinzetmassa | 700 g/m | Gebbruiksklasse | Classe 23/32 LC4 | Kleurenaantal | 50 - waarvan 12 kleuren in 5 m |
| Peso fibra | | Clasificación | PRODIS N 1FA8EC77 | Cantidad de colores | 50 - de los cuales 12 colores en formato 5 m |
| Peso felpa | | Classificazioni | AgBB N Z-156.601-595 | Numero colori | 50 , di cui 12 tinte nel formato 5 m |
| Gramatura | | Klasfikacja | | Liczba kolorów | 50 - w tym 12 kolorów w szerokości 5 m |
| Poids total - NF ISO 8543 | | HQE | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles | Pose / Entretien / Traitement | |
| Total weight | | HQE | This product meets perfectly 8 from the 14 targets | Laying / Cleaning / Treatment | |
| Gesamtgewicht | 1900 g/m | HQE | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung | www.balsan.com |
| Totaal gewicht | | HQE | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud | |
| Peso total | | HQE | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento | |
| Peso totale | | HQE | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target | Posa / Manutenzione / Trattamenti | |
| Masa calkowita | | HQE | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów | Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja | |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765 | | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 | | Échantillons gratuits et documentation | |
| Total thickness | | Impact sound insulation | | Free samples and documentation | |
| Gesamtdicke | 9,2 mm | Trittschalldämmung | | www.balsan.com | |
| Totale massa | | Geluidsreductie | ΔLw 29 dB | | |
| Altura total | | Aislamiento a los ruidos de impactos | | | |
| Spessore totale | | Rumore all'impatto | | | |
| Wysokosc calkowita | | Izolacja hałasu uderzeniowego | | | |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766 | | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 | | Direct access with smartphone | |
| Pile height | | Sound absorption | | | |
| Polhöhe | 5,7 mm | Schallabsorptionsgrad | αw 0,35 | | |
| Poolhoogte | | Geluidsabsorptie | | | |
| Altura fibra | | Absorción de los ruidos aéreos | | | |
| Spessore felpa | | Isolazione acustica | | | |
| Wysokosc runa | | Pochlanianie dźwięku | | | |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 | | f/Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 | | |
| Gauge - Rows (points) - Tufts | | αs | 0,03 0,05 0,27 0,35 0,43 0,55 | | |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl | 5/64 | | | | |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal | 74 p | | | | |
| Galga - Densidad (puntos) | 370000 p/m | | | | |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa | | | | | |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc | | | | | |



Direct access with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori mangiatipi per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiakami mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassing, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori mangiatipi per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektywnym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiakami mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

BALSAN
Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France

Edition : 04/11/2014