

ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN

Vernis de finition à base de résines glycérophtaliques d'aspect brillant

LES
BOIS



peinture
intérieure



peinture
extérieure



solvant

DESTINATION	Pour la protection et la décoration du bois en intérieur et extérieur
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none">• Film souple et adhérent• Pouvoir garnissant élevé• Adapté en milieu marin et climat de montagne• Très bonne résistance aux rayons ultra-violetes
TEINTES	Transparent
DEGRÉ DE BRILLANCE	Brillant 90% (\pm 5%) sous 60 °

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	11 à 16 m ² /litre
CONDITIONNEMENT	1 litre et 5 litres
DENSITÉ MOYENNE	0,94 (\pm 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	51% (\pm 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	59% (\pm 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 4 heures• Sec : 8 heures• Redoublable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau poils ras• Pistolet
DILUTION	0 à 5% de White-spirit selon la mise en œuvre
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN

Vernis de finition à base de résines glycérophthaliques
d'aspect brillant

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure extérieure**
Bois et dérivés neufs*	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN dilué de 5% de White-spirit ou 1 couche d'ULTRABOIS LASURE MAT dilué pour teinter le bois 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ou 3 couches d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN
Bois vernis ou lasurés sains	<ul style="list-style-type: none"> Léger ponçage Epoussetage 		<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN
Bois vernis altérés	<ul style="list-style-type: none"> Remise à nu complète du support par décapage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche éventuelle d'ULTRABOIS LASURE MAT dilué pour teinter 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ou 3 couches d'ULTRABOIS VERNIS ORION MARIN

* Ne pas appliquer sur les essences exotiques contenant des huiles anti-oxydantes

** Un ponçage est conseillé entre chaque couche

Observations

CLASSIFICATION
NF T 36-005

Famille I, Classe 4a

CLASSIFICATION
COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 400 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

ÉMISSION DANS L'AIR
INTÉRIEUR

A+

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

39 °C

HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com