

FER ANTI-ROUILLE BRILLANT

Description du produit	Peinture brillante en phase solvantée pour surfaces métalliques extérieur. Garantie 10 ans*
Qualités (points +)	Haute résistance aux intempéries et aux UV. Application directe sur rouille après préparation. Antirouille : contient des agents antirouille pour protéger le métal de la corrosion. Durable : garantie 10 ans*.
Type de supports	Portes, grilles, portails, mobilier de jardin, ... Convient pour les métaux ferreux en extérieur.
Préparations et	<p>Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement Préparée</p> <p>Métaux ferreux non peints : Dégraisser et dépeussier. Eliminer la rouille éventuelle par grattage, ponçage et dépeussierage. Appliquer en extérieur en cas de rouille généralisée un primaire antirouille de type Julien. Ensuite, Appliquer deux couches de JULIEN FER ANTI ROUILLE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Métaux ferreux déjà peints en bon état : Nettoyer et dégraisser, poncer et dépeussier. Ensuite, Appliquer deux couches de JULIEN FER ANTI ROUILLE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p> <p>Métaux ferreux déjà peints en mauvais état : Eliminer les anciennes peintures non adhérentes ainsi que la rouille éventuelle présente par grattage, suivi d'un ponçage et dépeussierage généralisé. Appliquer en extérieur en cas de rouille généralisée un primaire antirouille de type Julien. Ensuite, Appliquer deux couches de JULIEN FER ANTI ROUILLE, attendre 24h minimum entre les deux couches. Eventuellement, poncer légèrement entre les deux couches et dépeussier.</p>
Conseils d'application	<p>Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C.</p> <p>En présence de micro-organismes, algues ou champignons, traiter à l'aide d'une solution de traitement des micro-organismes adaptée au support selon les indications du fabricant.</p> <p>En extérieur, Peindre à l'abri du vent et du soleil et ne pas appliquer par temps pluvieux.</p> <p>Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépeussier pour casser la brillance de l'ancienne peinture ou utiliser le Délaqueur Dulux Valentine pour plus de facilité.</p> <p>Ne pas interrompre le travail au milieu de la surface à peindre.</p> <p>Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.</p> <p>Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.</p> <p>Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.</p> <p>Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.</p>

Caractéristiques du produit

Matériel d'application :	Rouleau laqueur Pinceau
Nettoyage du matériel :	White Spirit
Dilution :	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement :	14 m ² /L (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 23°C :	Sec au toucher 4 h
Et 50% d'humidité relative	Recouvrable 24 h La durée de séchage du produit variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air
Aspect :	Brillant (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire :	85 GU à 60° après 24h de séchage 80 GU à 60° après 7 jours de séchage selon la norme NF EN ISO 2813 (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume :	63 % ± 3
Densité du blanc :	1.04 ± 0.05 g/cm ²
Technologie :	Résine glycérophtalique Phase solvantée
Teintes :	Blanc + teintes prêtes à l'emploi Bases permettant de réaliser des teintes à la machine à teinter

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/i) : 500 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 450 g/l COV.

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

* La garantie est conditionnée à une préparation des supports, une application et au stockage des produits conformes aux recommandations précisées sur l'emballage. Pour souscrire la garantie, contacter notre service conseil dans les 3 mois suivant l'achat : 0 806 807 001.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001