

CERTIFICATION	NORMES	Accent Excellence 3	Accent Excellence 4
<b>Classement UPEC</b>		<b>U3P3E2/3C2</b>	<b>U4P3E2/3C2</b>
<b>Certificat NF UPEC</b>	<b>NF 189</b>	<b>305-069.1</b>	<b>305-070.1</b>
Classification	NF EN ISO 10582	33-42	34-43
CARACTÉRISTIQUES	NORMES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	23 X 2	23 X 2
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,00	2,00
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,72	0,80
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	T	T
Poids total (g/m <sup>2</sup> )	NF EN ISO 23997	3 000	3 100
PERFORMANCES	NORMES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	0,03 mm (à 150 mn)	
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1	
Rapport de classement		P127930	
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)	
Glissance <sup>(1)</sup>	DIN 51130	R9 et R10	
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique	
Résistance transversale	NF EN 1081	>10 <sup>9</sup> Ω	
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	0,03 m <sup>2</sup> K/W (apte au sol chauffant)	
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8	
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté	
COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 μg/m <sup>3</sup>	

#### DESCRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type **Accent Excellence 3** ou **4**, appartient à la famille des sols PVC compacts imprimés haute précision, avec couche calandree en PVC recyclé et stabilisé à envers compact en lés de 2 m, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates.

Le revêtement contient plus de 20% de matière recyclée. La couche d'usure non chargée du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TopClean XP™** qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante.

Il possède une résistance au poinçonnement de **0,03 mm**.

Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 μg/m<sup>3</sup> (COVT après 28 jours).

Disposant d'une décision d'admission à la marque **NF UPEC**, son classement **U3P3E2/3C2** ou **U4P3E2/3C2** est certifié.

**Accent Excellence 3** ou **4** bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReUse@.



#### DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier de CSTB 3509 (11/04).

#### MISE EN ŒUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Le support doit être plan, lisse, sec et sain. Le produit de ragréage autolissant doit être classé P3.

La température du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à +12°C. Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.

Lés disposés inversés ou même sens selon les décors.

Lés soudés à froid à l'aide de la soudure liquide V1008 lorsque les joints sont réalisés par superposition ou soudés à chaud par cordon d'apport V1001 en pose bord à bord et complété par une étanchéité en rives en locaux E3.

#### ENTRETIEN

Le traitement **TopClean XP™** réalisé en fabrication facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre et supprime l'application d'une émulsion.

Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Évitez les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.

(1) R10 pour les décors bois. La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

(2) Courant 2014 pour les gammes vinyles professionnelles.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 08/2014)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



#### Déclaration des performances :

[http://professionnels.tarkett.fr/commdocu?field\\_docu\\_type\\_value=DoP](http://professionnels.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP)