



Ose te lancer

PATTEX COLLE BOIS WATERPROOF

Colle mono composante à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse.



DESTINATIONS

Convient en extérieur abrité et en intérieur dans les pièces humides et chaudes pour :

- Le collage des parquets flottants : assemblage de rainures et languettes des parquets en lames et panneaux (toutes essences de bois).
- Le montage (portes et fenêtres, agencement).
- L'assemblage (profilés en bois massif sur panneaux agglomérés).
- Le placage, le contre collage (stratifié sur panneau aggloméré).
- Le collage à haute fréquence pour les pièces humides.

BÉNÉFICES

- Idéale pour parquets flottants
- Insensible aux champignons et aux bactéries
- Très bonne résistance à l'humidité (extérieur abrité) classée D3 selon la norme NF/EN 204

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Biberon 250g / Biberon 750g
Couleur	Blanc, transparent après séchage
Consistance	Visqueux
Valeur du pH	Env 3
Densité	Env 1.1
Consommation	Env 150g/m ² , en fonction du degré d'absorption du support.
Temps ouvert	Maximum 15 minutes à +20°C*
Temps de prise	Résistance finale après 24h à +20°C et 50% d'humidité relative
Température d'application	Minimum à +3°C (point blanc)
Résistance à l'eau	Classement D3 selon la norme NF-EN 204
Résistance à la température	Jusqu'à env. +70°C
Résistance mécanique	>60 kg/cm ²
Etiquetage de danger	Néant

*en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air.

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Supports :

Tous types de bois (excepté le PVC et l'ABS, ou le polyester avec envers non poncé).

Préparation du support :

Les surfaces à coller doivent être ajustées, propres et dégraissées. Les bois spéciaux (teck, etc.) doivent être dégraissés avec un solvant (**Pattex Diluant et Nettoyant**). L'humidité du bois doit être de 8 à 12 % au maximum. Le degré hygrométrique du bois influence le temps de prise de la colle et la qualité du collage.

Encollage :

- Appliquer une fine couche de **Pattex Bois Waterproof** sur une des surfaces à assembler à l'aide d'un pinceau, d'une spatule en plastique ou d'un rouleau.
- Pour les bois durs il est nécessaire d'encoller chaque face. Ne pas mettre **Pattex Bois Waterproof** en contact avec de l'outillage métallique (risque de coloration).
- L'assemblage doit être réalisé tant que le film de colle est encore humide.
- Cas particulier : pour le placage des chants à chaud, encoller chaque face, laisser sécher le film de colle, le réchauffer à + 70 ou 80°C pour le ramollir, assembler les pièces

Pressage :

Le pressage peut être réalisé à froid ou à chaud avec les outils usuels (serre-joint, presses...)

Temps de pressage

Le temps de pressage varie selon l'intensité de la pression, la température, l'humidité et la nature du bois, ainsi que selon l'épaisseur du film de colle.

Dans les conditions normales, la durée de pressage est de :

a) collage du bois/bois

20 min. env. à + 20°C

b) collage du stratifié/bois

40 min. env. à + 20°C

Lors du pressage à chaud, n'effectuer l'usinage de la pièce assemblée qu'après refroidissement.

Pression

Minimum 15N/cm² (1,5 kg/cm²).

Pour les bois durs et le stratifié 20-50N/cm² (3-5kg/cm²)

En cas de pressage à chaud n'effectuer l'usinage de la pièce assemblée qu'après refroidissement.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Coloration du bois : le pH de **Pattex Bois Waterproof** est d'environ 3. On ne constate aucune coloration du bois, même si ce dernier est riche en tanin, à condition qu'il n'y ait aucun contact entre la colle et des objets en fer. Les colorations éventuelles du bois dues à une pollution de la colle par le fer peuvent être éliminées à l'aide d'une solution à 2-3% d'acide oxalique dans l'eau.

Assemblage rainures et languettes des parquets en lames et panneaux (toutes essences de bois) :

- Appliquer un filet de **Pattex Bois Waterproof** dans la rainure. Emboîter les lames en frappant sur les tranches à l'aide d'un maillet.
- Respecter les prescriptions des fabricants de parquet
- Encoller les rainures sur toute la longueur
- Nettoyer immédiatement les excédents de colle à l'aide d'un chiffon humide
- Prévoir un joint de dilatation sur tout le pourtour de la pièce
- Stockage : 12 mois dans des conditions climatiques normales

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Sully

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022