



DESTINATION : Sels de métaux en solution pour la siccation des peintures et vernis gras.

PROPRIETES ET AVANTAGES : Améliore le séchage et la dureté des peintures ou vernis glycérophtaliques sous-siccatisés ou anciens
Accélère le séchage de l'huile de lin
Ne contient pas de plomb
Peut-être utilisé dans les produits mats, satinés, et brillants quelles que soient les teintes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	Liquide
Directive européenne COV 2004/42	Produit hors champs d'application de la directive
Densité à 20°C	0,90 +/- 0,02
Extrait sec en poids	32 +/- 2 %
Solvant	White spirit
Conservation	12 mois en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : 1L – 5L

CONSEILS D'UTILISATION : Dose maximale pour les peintures et vernis à 30% d'huile : 2% en poids pour les produits à ressiccater.
De 2 à 5% dans le mélange huile de lin/solvant (essence de térébenthine).

HYGIENE ET SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.
S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

