

# SATINÉA MAT VELOURS

## Peinture d'aspect mat-velouté à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



ABSOLU  
SYSTEM

### DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en pièces sèches.
- Etat de finition B.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat-velouté
- Entretien facile
- Application possible sur toile de verre
- Respectueux de la santé et de l'environnement

### TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

6% sous 60° d'angle

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

mat-velouté poché

### RENDEMENT

- Supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

1, 3 et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,35 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

42% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

57% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 minutes
  - Sec : 1 heure
  - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 1

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide 12 mm
- Pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau, ou solvant si le produit a séché.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# SATINÉA MAT VELOURS

Peinture d'aspect mat-velouté à base de copolymères acryliques en phase aqueuse

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

| Subjectiles   | Travaux préparatoires  | Apprêts  | Finition intérieure  |
|---|--|--|--|
| <b>Bétons et dérivés neufs</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de SATINÉA MAT VELOURS</li> </ul> |
| <b>Plâtre et dérivés<br/>Plaques de plâtre cartonné</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrnage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>           |  |
| <b>Anciennes peintures adhérentes</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>           |  |
| <b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage/Rinçage</li> <li>Rinçage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> <li>Ponçage éventuel</li> </ul> |  |

## Observations

### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)