

# ODYSSÉE SATIN

Peinture satinée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques



## DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches ou humides
- Etat de finition A ou B.

## QUALITÉS DOMINANTES

- Très grande facilité d'application
- Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité
- Bonne blancheur
- Excellent rendement
- Stabilité de la brillance dans le temps
- Entretien facile
- Label NF Environnement

## TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

## DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin : 10 à 20% sous 60°

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

- Poché

### RENDEMENT

- Supports lisses : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,38 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

43% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

57% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure environ
  - Sec : 2 heures environ
  - Recouvrable : 8 à 10 heures environ
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# ODYSSÉE SATIN

Peinture satinée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Aprêts	Finition intérieure
<b>Plâtres et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Grattage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d'ODYSSÉE SATIN</li> </ul>
<b>Bétons et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> </ul>	
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM ou EUROPRIMER+</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> </ul>	
<b>Métaux ferreux (occasionnellement)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elimination de la rouille par brossage, grattage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de CHROMAGUI</li> </ul>	

## Observations

### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2/4a

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 2 g/l COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)