

D2 · GTO

Peinture de ravalement mate - Extérieur

DEFINITION

- Peinture de ravalement mate à base de résine acrylique en phase aqueuse.

PROPRIETE

- Peinture mate légèrement pochée pour ravalement de façade.
- Bon pouvoir opacifiant, bonne résistance aux intempéries, perméable à la vapeur d'eau.
- Existe en Blanc et possibilité de faire des teintes en base AW.

MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12-16 mm, Pistolet pneumatique ou Airless.
- Dilution : Brosse et rouleau : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5 % sur fond absorbant en première couche.
Pistolet Pneumatique : première et deuxième couche diluée de 5 à 10%.
Pistolet Airless : dilution variable selon le type de matériel utilisé.
- Rendement : 4 à 6 m²/litre (variable suivant porosité et rugosité du support, et mode d'application).
- Recouvrable : Recouvrable après 8 heures minimum à 23°C et 50% d'HR.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après l'emploi.

PRECAUTION A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec POLYFILLA PRO S700 SOLUTION.
- Les surfaces encrassées seront préalablement traitées avec POLYFILLA PRO S620 NETTOYANT FACADE.
- Ne pas appliquer sur support humide ou susceptible de condenser.
- Ne pas appliquer sur ancien revêtement d'imperméabilité et D3.
- Ne convient pas sur fonds faïencés, micro-fissurés ou fissurés.
- Ne convient pas sur façade constituée de « plâtre type Parisien » et ancienne ITE.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : Blanc et base AW.
- Mise à la teinte : Produit disponible en Blanc et teintable pour l'obtention de teintes pastel.
Afin de faciliter le travail de mise à la teinte, nous vous proposons une base de données Mix-To-Win Next pour l'obtention de teintes approchées par rapport à celles choisies sur le nuancier.
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

FICHE TECHNIQUE

- Classification AFNOR : T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
T 34-722 Classe D2.
EN 1062-1 : E3 / V2 / W1 / A0.
- Présentation : Peinture épaisse.
- Densité à 20°C : 1.42 +/- 0,05.
- Extrait sec : En poids : 55.1 +/- 2,0 % - En volume : 36.5 +/- 3.0 %.
- Brillant : Mat (norme NF EN ISO 2813 : <5 GU à 85°).
- Séchage : A 23°C et 50% d'humidité relative : Sec après 1 heure minimum. Recouvrable après 8 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.
- COV : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/a) : 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 1g/l de COV.

DESCRIPTION

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au NF DTU 59-1 (NF P 74201) :

Supports	Travaux préparatoires et Impression	Finition
Supports minéraux nus	Brossage, époussetage, égrenage Une couche de FIXATEUR GTO*	1 à 2 couches de D2 GTO
Anciennes peintures « film mince » parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbants	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression Une couche de FIXATEUR GTO*	

*Sur fonds poreux dilution jusqu'à 10%

HYGIENE ET SECURITE

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL)

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA - Département CORONA Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny
Tel. 03.44.64.91.26 – Fax : 03.44.31.36.66 - Internet : [site Corona http://www.coronabatiment.net](http://www.coronabatiment.net)