

IMPRIFOND EXPRESS



Impression pour supports absorbants
Plaque de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, carreaux de plâtre,...
à base de résine alkyde en émulsion
Aspect mat
Intérieur



DESTINATION :

IMPRIFOND EXPRESS est une impression à base de résine alkyde en émulsion spécialement destinée à l'impression des supports absorbants tels que : plaque de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, carreaux de plâtre, enduit de préparation et anciennes peintures adhérentes.

- Aspect mat.
- Film microporeux.
- Bloque et uniformise tous les fonds absorbants ou hétérogènes tout en ayant une grande facilité d'application et un bon pouvoir opacifiant.
- Protection momentanée contre la rouille (tête de clous, agrafe etc...)
- Peut également être employée avant la pose de papiers peints (par contre, les revêtements muraux lourds tels que carreaux, dalles de liège, moquettes... sont à éviter eu égard à leur poids et au type de colle utilisée).
- Sans odeur.
- Recouvrable par tout type de finition mono composante acrylique et glycéro.

TRAITEMENT :

IMPRIFOND EXPRESS s'applique normalement en 1 couche au rouleau, sur fonds neufs, sains, secs, propres et de porosité homogène, ou sur anciennes peintures bien adhérentes conforme au DTU 59/1.

Supports	Impression	Finition
Supports neufs ou anciens non peints et absorbants (plâtre et dérivés, plaque de plâtre à épiderme cartonnée, enduits à l'eau)	1 couche IMPRIFOND EXPRESS	COROMAT SF CORONYL VELOURS COROSATIN MT ENDURANCE MAT ENDURANCE VELOURS MAT EXPRESS
Revêtements muraux à peindre (toiles de verre, revêtements intissés)	avant encollage du revêtement à peindre : 1 couche IMPRIFOND EXPRESS	CORONYL VELOURS COROSATIN MT ENDURANCE MAT ENDURANCE VELOURS

CARACTÉRISTIQUES :

Présentation : Peinture fluide.

Aspect du film sec : Mat.

Teinte : Blanc.

Densité à 20°C : 1,39 +/- 0,05.

Extraits secs : En poids : 55 +/- 2,0%. En volume : 37,0 +/- 2,0%.

Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative : Sec : Après 1 heure minimum.

Recouvrable et ponçable : Après 8 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation d'air.

Rendement par couche : 8-11 m² / litre, variable selon la nature et l'état des fonds.

Conditionnements : Blanc : 5 litres - 15 litres.

Stockage : Entre 5 et 30°C dans son emballage d'origine non entamé; à utiliser de préférence dans les 12 mois suivant la date de fabrication.

Hygiène et sécurité : Produit en phase aqueuse. Pas de point-éclair.

IMPRIFOND EXPRESS



CARACTÉRISTIQUES (suite) :

Phrases de sécurité (Directive 99/45/CEE) :

Conserver hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Fiche de données de sécurité (FDS) : disponible sur le site www.quickfds.com

(fournisseur : Akzo nobel)

Classification AFNOR NF T 36-005 : Famille 1 Classe 4a.

Composition : Résine alkyde en émulsion. Pigments de dioxyde de titane. Charges minérales.

COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 21 g/l de COV.

MISE EN ŒUVRE :

Fonds : Tous supports intérieurs tels que plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonnée, enduits à l'eau, carreaux de plâtre et autres supports recouverts d'anciennes peintures adhérentes.

Travaux préparatoires : Préparation conforme à la norme AFNOR NF P 74-201-1 et 2 (référence DTU 59/1).

Matériel d'application : Brosse. Rouleau. Pistolet pneumatique ou airless.

Dilution : Livré prêt à l'emploi. Si nécessaire, sur fonds poreux, dilution avec 5% d'eau maximum.

Application mécanisée : dilution avec 5 à 10% d'eau maximum.

Diluant : Eau.

Nettoyage du matériel : À l'eau. Ne pas laisser le matériel sécher, le nettoyer rapidement après s'en être servi. Si le produit a séché, nettoyer aux solvants.

Précautions :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Ne pas appliquer par températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C (air et support).
- Ne pas utiliser sur métaux ferreux.
- Ne pas appliquer à l'extérieur.
- Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
- Refermer soigneusement les emballages pour une meilleure conservation.

"La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente."

Renseignements et conseils techniques : Tél. : 03 44 64 91 26 – Fax : 03 44 64 92 07.



FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène,
environnement, transport de nos produits, consultez le site :
www.quickfds.com (fournisseur : akzo nobel).



La technique sur tous les tons

www.coronabatiment.net