

# SATINÉA<sup>+</sup> MAT VELOURS

## Peinture d'aspect mat-velouté en phase aqueuse

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



### DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, des pièces sèches ou humides.
- Etat de finition A ou B.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect mat-velouté
- Entretien facile
- Bonne résistance aux taches
- Application possible sur toile de verre
- Respectueux de la santé et de l'environnement

### TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

### DEGRÉ DE BRILLANCE

6 % sous 60° d'angle

## Caractéristiques techniques

<b>ASPECT</b>	mat-velouté poché
<b>RENDEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/l</li><li>• Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</li></ul>
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1, 3 et 15 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,37 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	46 % (± 2 %)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	59 % (± 2 %)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50 % Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 30 minutes</li><li>• Sec : 1 heure</li><li>• Recouvrable : 3 heures</li></ul> En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Norme NF EN 13300 : classe 1

## Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse</li><li>• Rouleau polyamide 12 mm</li><li>• Pistolet</li></ul>
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau, ou solvant si le produit a séché.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# SATINÉA<sup>+</sup> MAT VELOURS

## Peinture d'aspect mat-velouté en phase aqueuse

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
<b>Bétons et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de SATINÉA<sup>+</sup> MAT VELOURS</li> </ul>
<b>Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSÉE PRIM</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSÉE PRIM</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage/Rinçage</li> <li>Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit</li> <li>Ponçage éventuel</li> </ul>	

### Observations

#### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 6 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

#### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.  
Utiliser rapidement après ouverture.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)