

SATINÉA⁺ VELOURS

Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné velours

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, des pièces sèches ou humides.
- Etat de finition A ou B.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect satiné velours
- Grain fin arrondi et très garnissant
- Blancheur élevée
- Excellente opacité
- Applicable sur toile à peindre
- Pas de collant résiduel
- Respectueux de la santé et de l'environnement

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

10 % sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché fin

RENDEMENT

- Supports lisses : 8 à 11 m²/l
- Toiles de verre : 7 à 9 m²/l

CONDITIONNEMENT

1 litre, 3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,36 (± 0,02) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

47 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

60 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50 % Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
 - Recouvrable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être plus long.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

SATINÉA⁺ VELOURS

Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné velours

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de SATINÉA⁺ VELOURS
Plâtres et dérivés Plaque de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage, grattage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou EUROPRIMER+ 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 5 à 10 % de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7a2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 3 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com