

peinture  
intérieurepeinture  
extérieure

solvant

CHROMATIC  
SYSTEM®**DESTINATION**

Pour la décoration et la protection des bois en intérieur et extérieur

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Bel aspect mat
- Microporeux, laisse respirer le bois
- Très bon garnissant : consistance thixotropique pour meilleur enrobage des arêtes
- Très bonne adhérence
- Monoproduit : système impression / finition haute performance
- Bel aspect tendu
- Ne farine pas

**TEINTES**

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

Mat : 10% (± 2%) sous 85° / 5% (± 2%) sous 60° à 30 jours

**Caractéristiques techniques**

<b>RENDEMENT</b>	11 à 14 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1 litre, 3 litres et 10 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,47 (± 0,03) à 20 °C pour le blanc (densité variable selon les teintes)
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	63% (± 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	77% (± 2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec au toucher: 8 h*</li> <li>• Recouvrable : 16 à 24 h*</li> </ul>

\* le temps de séchage peut être augmenté en fonction de la teinte et à des températures plus basses.

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse</li> <li>• Rouleau polyamide texturé 8 mm</li> <li>• Pistolet</li> </ul>
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# EUROPAN MAT

## Primaire et finition microporeux à base de résines alkydes d'aspect mat

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure ou extérieure
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Ponçage</li> <li>• Epoussetage</li> <li>• Dégraissage</li> </ul>		2 couches d'EUROPAN MAT non dilué
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage</li> <li>• Lessivage, rinçage et séchage complet</li> <li>• Dégraissage</li> </ul>	1 couche d'EUROPAN MAT dilué à 5%	1 à 2 couches d'EUROPAN MAT non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remise à nu du bois par décapage intégral</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Rinçage</li> <li>• Séchage</li> <li>• Dégraissage</li> </ul>		
<b>Métaux ferreux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimination de la rouille par brossage / grattage</li> <li>• Dégraissage</li> </ul>	2 couches de AMERPRIME METAL dilué	
<b>Alliages légers et dérivés zingués</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégraissage</li> <li>• Dérochage à l'acide phosphorique dilué</li> <li>• Rinçage soigné</li> <li>• Séchage complet</li> </ul>	1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau	
<b>PVC rigide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégraissage</li> <li>• Ponçage léger</li> </ul>		

#### Recommandations :

Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

En extérieur sur les parties horizontales et très exposées, appliquer une couche supplémentaire de finition.

A l'intérieur des pièces humides (salles de bains, cuisines...), utiliser ORION SOLEIL BRILLANT ou ORION SOLEIL SR pour éviter les effets de condensation dans les menuiseries. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques...

### Observations

#### NOTA

Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du bois et d'augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues.

Ne pas utiliser sur bois exudant des huiles anticicatrices. Utiliser EUROPAN HYDROPLUS.

Bien mélanger avant utilisation, ne pas diluer. Penser à bien refermer puis retourner les pots après utilisation pour prévenir la formation de peau. Pour les pots de 10L, ajouter une pellicule de White-spirit surnageante puis fermer le pot pour prévenir la formation de peau.

#### CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I, Classe 4a

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

#### ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

#### CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)