

ENDUIT AIRLESS

RX-600 RX-600S

Rualaix®

AIRLESS GARNISSANT

Garnir, aplanir, niveler et lisser sur fonds irréguliers



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140g/l COV (2007); 140g/l COV (2010)
ce produit contient 0,89g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION NFT 30608

CLASSIFICATION UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0

SUPPORTS

Béton bullé, béton cellulaire, maçonnerie brute, préfabriqués
Enduits de ciment, plâtre, plaques de plâtre
Anciens fonds peints absorbants. Toile de verre poncée et gouttelette poncée
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

Enduit airless polyvalent en pâte pour garnir et lisser. Usage manuel ou airless
Sans dilution ni malaxage
Bon pouvoir couvrant et excellente glisse
Très garnissant et ponçable (grain 220)
Utiliser une pompe airless enduit adaptée (200 bars et buse 5.31)
Pulvériser à 70 cm du support
Sur béton banché, appliquer en 2 passes lissées croisées pour débuller
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



Palette de 33 seaux
de 25kg.



Palette-box de 48 sacs
de 20kg.



Préparation
Prêt à l'emploi



Consommation
sur 1 mm d'épaisseur
1.40 – 1.70 kg/m²



7.0 – 8.0



Épaisseur d'application
En couche moyenne.
Maximum 4 mm par passe.



Adhérence
>0,6 MPa sur peinture
absorbante et béton.



Classement au feu
A2 – s1 – d0



Vie utile
Sans limite



Séchage sur 2 mm d'épaisseur
Béton: 24H / Peinture: 7H
Plâtre: 6H



Granulométrie
200 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 09/2014. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com