



## PISCINES & BASSINS

### À base de résine solvantée

<p><b>Définition</b></p>	<p>Peinture PISCINES &amp; BASSINS, spécialement adaptée à l'immersion, est destinée à la rénovation et à la protection des piscines et bassins d'eau douce. S'utilise sur béton ou ciment brut, neuf ou anciennement peint. Renforce l'imperméabilité tout en redonnant une seconde jeunesse à votre bassin.</p> <p>Bonne résistance aux UV, aux rayures et aux produits de traitement des eaux de piscines. La peinture pour piscine n'est pas un revêtement pouvant amener à une garantie. L'application de cette peinture doit s'effectuer selon des règles précises. Ne convient pas pour les bassins et piscines remplies en eau salée.</p>
<p><b>Préparation des supports</b></p>	<p><b>Béton - ciment :</b></p> <p>Afin de préparer au mieux les supports, utiliser notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINE* afin que les surfaces soient parfaitement propres. Après rinçage, laisser sécher minimum 24 heures avant peinture.</p> <p>Sur les bétons et revêtements ciments neufs, utiliser une solution acide adaptée ou un shampoing matériaux afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité. Les adjuvants d'étanchéité, les hydrofuges et les silicones pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser à nouveau un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un shampoing matériaux. Renouveler l'opération jusqu'à ce que l'eau projetée soit absorbée par le support.</p> <p>Une fois le nettoyage effectué, rincer abondamment et soigneusement à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Laisser sécher 10 jours mini par temps sec et chaud avant mise en peinture.</p> <p>L'application de notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINE* en première couche est impérative, afin d'assurer l'accrochage de la peinture PISCINES &amp; BASSINS. Laisser sécher 8 heures avant d'appliquer la finition PISCINES &amp; BASSINS.</p> <p><b>Anciennes peintures :</b></p> <p>Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage. Supprimer les parties brillantes par ponçage rigoureux. Brosser et nettoyer votre fond et vos parois avec notre NETTOYANT PRÉPARATEUR PISCINE*. Rincer soigneusement. Attendre minimum 24 heures avant de commencer à peindre.</p> <p>Appliquer notre PRIMAIRE D'ACCROCHAGE PISCINE* sur les anciennes peintures parfaitement dépolies afin d'assurer une adhérence optimale.</p> <p>Autre possibilité : décaper complètement jusqu'au support brut d'origine. Laisser sécher 24 heures avant application du PRIMAIRE et PISCINES &amp; BASSINS selon recommandations ci-dessus.</p>
<p><b>Application</b></p>	<p>Les supports seront parfaitement propres, secs et dépoussiérés. Respecter l'ensemble des conditions de mise en oeuvre est primordial. Peinture PISCINES &amp; BASSINS s'applique facilement à la brosse large ou au rouleau en 2 couches. Respecter les temps de séchage entre les couches : après 8 heures et avant 24 heures. Mise en eau : 10 jours minimum selon conditions météo.</p>

## Précautions d'emploi

Bien mélanger avant et pendant l'emploi.  
 Ne pas diluer. Le satiné doit être uniforme sur toute la surface. Une zone plus mate est révélatrice d'un manque d'épaisseur. Dans ce cas, appliquer une couche supplémentaire sur toute la surface.  
 Après remise en eau, un mauvais équilibre du pH ou l'utilisation de produits de traitement mal dosés peut provoquer une décoloration prématurée du film de peinture et l'apparition de cloques.  
 Le pistolet n'est pas un outil adapté pour un bon accrochage. Le rouleau permet de bien garnir les supports.  
 Respecter impérativement le délai de séchage mini/maxi entre les couches ainsi que le délai de remise en eau. Convient, après rinçage soigneux, aux bassins à poissons d'espèces courantes (type poissons rouges). Ne convient pas aux poissons exotiques et pour l'aquaculture. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mortalité animale.  
 Bien refermer le couvercle après utilisation et à conserver dans un endroit frais et sec.  
**Peinture non compatible avec les liners, plastiques, polyesters, les enduits sili-co-marbreux (type enduit peinture), gelcoats et les peintures bi-composants.**  
 Veillez à respecter scrupuleusement nos préconisations de mise en oeuvre.

## Caractéristiques

<b>CLASSIFICATION</b>	7b1 (norme NFT36005)		
<b>NATURE</b>	Revêtement à base de résine acrylique solvantée		
<b>DENSITE</b>	1,40 3 0,02 à 25°C		
<b>VISCOSITE</b>	25 - 30 poises à 25°C		
<b>ASPECT</b>	Satin		
<b>ODEUR</b>	Solvant	Sec au toucher	Recouvrable
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>	2 heures		après 8h et avant 24h
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10 à 30 °C (pas en plein soleil ou temps humide)		
<b>RENDEMENT</b>	6 à 8 M <sup>2</sup> au litre (par couche)		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Diluant universel CR10 ou White Spirit.		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Brosse large ou au rouleau (poil mi-long)		

## TEINTES



Blanc



Bleu

Destination	Nettoyage	Séchage	Matériel d'application
 Extérieur	White Spirit	 2 heures	

\* Même fabricant

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

» FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)

Oxi  
est une marque