

MAT ACRYLIQUE ECOLABEL

V01

Peinture mate à base de copolymères styrènes acryliques, prête à l'emploi.



DESTINATION:

S'applique en intérieur sur murs et plafonds, neufs ou pour rénovation des pièces sèches.

PROPRIETES:

Excellent pouvoir couvrant et blanchissant.
Ne jaunit pas.
Finition parfaite.
Rapidité de séchage.
Très grande facilité d'application.
Sans odeur.

Produit certifié Ecolabel européen.

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot : liquide onctueux blanc

Aspect du film : film mince mate, tendu.

Masse volumique : 1.63 ± 0.05 Kg/l

Extrait sec : en poids : 63.50 ± 2 % en volume : 43.30 ± 2 %

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 15 g/l de COV.

Point éclair : non concerné

Brillant spéculaire à 85° : environ 3%

Rendement : 8 à 10 m²/l selon la nature du support.

Séchage (20°C et 65% HR) : Sec : 1h Recouvrable : 3 à 5h

Teintes : Blanc

Conditionnement : 3L et 15L

Stockage : 1 an en emballage d'origine plein et fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité

Déposer les résidus et contenants uniquement dans une déchèterie. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement. La peinture ainsi que son contenant ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Les eaux souillées par le nettoyage des outils doivent également faire l'objet d'un traitement adéquat et ne doivent pas être jetées à l'égout. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte de ces déchets.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les métaux ferreux doivent être dérouillés et protégés avec un primaire antirouille.

Les supports non peints seront imprimés.

Sur fonds très poreux ou absorbants, il sera conseillé de diluer avec 5 à 10% d'eau la première couche.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage et dépoussiérage.

Application:

Conditions d'application: DTU 59-1

Matériel d'application: Brosse, rouleau, airless.

Nettoyage du matériel: A l'eau.

Diluant: Eau.

Dilution: Brosse : prêt à l'emploi ; Rouleau : prêt à l'emploi ; Airless : 5 à 10 % d'eau.

Processus d'application:

S'applique sur tous supports secs, propres et sains : enduit de ciment, plâtre, bois, agglomérés de particules, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures...

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C.

Autres supports: nous consulter.

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions),*