

CRÉPI FACADE

Crépi pour la protection et la décoration de façades



Définition

Crépi pour façades à base de résine acrylique assurant la protection et la décoration des façades.

Destination

Crépi pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale et urbaine. **ADDICT CRÉPI FACADE** est un produit qui convient aux enduits de liant hydrauliques, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement imprimés.

Propriétés

- Grande facilité d'application.
- Microporeux.
- Sans odeur.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1, 59.2 et 42.1.

Préparation

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les fonds poreux, très farinants et friables seront fixés avec une couche de **ADDICT FIXATEUR FACADE**.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.
- Sur fonds propres, secs et sains, appliquer une couche d'impression façade.

Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer au rouleau poils longs, rouleau mousse alvéolée ou à la taloche métallique. Le relief est formé avec un rouleau décor en caoutchouc.
- Pour éviter toute nuance de teinte, veillez à utiliser un seul et même numéro de lot pour chaque pignon de votre façade.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Mat.

Brillant spéculaire

Inférieur à 5 sous 60°.

Teintes

Blanc et ton pierre.

Conditionnement

15 Kg.

Liant

Copolymère acrylique.

Densité

1,88

Séchage

(à 23°C, H.R. : 50 %)

- Sec : 24 heures.
- Sec hors d'eau : 72 heures.
- Séchage optimal : 10 jours.

Extrait sec

En poids : 80 %.

En volume : 62 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la porosité du support : de 2 à 3 kg/m².

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

Assurance

ADDICT CRÉPI FACADE est assuré au titre de la responsabilité civile pro-fessionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Contient des produits biocides : contient C(M)IT/MIT (3:1) et 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 29 g/l de COV.

Déchets

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

Code CED : 08 01 12.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr