GUIDE TECHNIQUE

description produit =>		*3-Frises*	*MONOLAME*	*XXL*	*LARGE*
Chanfreins		*0*	*2*	*2*	*2*
Epaisseur parement chêne	*mm*	*2,5 mm*	*2,5 mm*	*2,5 mm*	*3,3 mm*
Classe d'usage (sur base bois brut)	*EN 10874* *XP-B 53669*	***23 Domestique élevé***			
Garantie usage résidentiel		*15 ans*			*30 ans*
Epaisseur totale (tol +/-0,2)	*mm*	*13,2*	*11*	*13,2*	*14*
Poids total	*kg / m²*	*10,82 kg*	*8,82 kg*	*10,82 kg*	*10,90 kg*
Contenu paquet		*8 lames* *1,98 m²*	*8 lames* *1,22 m²*	*6 lames* *1,94 m²*	*8 lames* *1,54 m²*
Couche intermédiaire / contreparement		*HDF (875kg/m³) / Déroulé de résineux*			
Taux d'humidité		*7 - 10%*			
Système de pose		*BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils*			
Résistance du Loc	*Kg / m*	*550 côté long et 850 côté court*			
Traitement de surface		*Vernis Ultimtec haute performance*			
Résistance à l'abrasion	*XP B 53-669*	*+ 15 000 Tour (TT CS10)*			
Niveau de brillance	*Gloss 60*	*5 - 7 extra mat*			
Compatibilité sol chauffant		*Compatible PRE (maxi 90 W/m²) et eau chaude basse température (voir conditions)*			
Résistance thermique	*m².K/W*	*0,074*	*0,065*	*0,074*	*0,078*
Résistance au feu	*EN 13 501-1 (chêne)*	*Dfl-s1*			
Réduction acoustique	*EN 16354*	*-19 dB (avec sous-couche Excellence+ sous parquet 14 mm)*			
Marquage CE	*EN 14342*	*CE*			
Emission de formaldéhyde	*EN 717-1*	*E1*			
Emission de COV	*ISO 16 000-9*	*A+*			
Programme Environnemental	*Certification*	*PEFC 10-31-1047*			
Label fabrication		*Parquetfrancais.org* *Label de France 14G*			
Référentiel de mise en œuvre		DTU 51.11 pose flottante			