BAGAR®

AIR

les + produit

- + Mise en œuvre simple et rapide
- + Traitement de l'étanchéité simplifié
- + Application manuelle et mécanique

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Fabriqué en France

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit d'étanchéité à l'air en pâte à projeter

Destination

Intérieur : murs périphériques

- Amélioration énergétique de l'habitat dans le cadre de la RT2012

Application manuelle

Utilisation: intérieur

Épaisseur d'application: 3 mm

Prêt à l'emploi

Application mécanique: machine à vis machine airless

MISE EN ŒUVRE

DILUTION ..... Prêt à l'emploi (jusqu'à 3 % si nécessaire)

PREPARATION ..... Malaxer avant utilisation si besoin.

APPLICATION

Conditions ..... Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à 35 °C et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Machines ..... **Machine airless** débit mini de 5 litres/min (buses à partir de 5.39).
Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la projection.
Machine à projeter (buses à partir de 6 mm).

Mode opératoire ..... *1)* Combler les imperfections
2) Traiter les points singuliers
3) Projeter une première passe à 3 mm et laisser à l'état brut
4) Laisser sécher
5) Renouveler la projection
6) Ne nécessite pas de lissage

Nettoyage du matériel ..... À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé.
Ne pas éliminer dans l'environnement.

CONTRE-INDICATION ..... Ne permet pas le collage de plaques de type PSE.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION ..... 3 mm/passe - Ce procédé nécessite 2 passes.

CONSOMMATION MOYENNE ..... 6 kg/m²
(selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS ..... Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

BAGAR®

AIR

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.
DENSITÉ	1,8 ± 0,1
pH	8 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION	NF EN 1062-1 dont perméabilité à la vapeur selon ISO 7783 : V2 à épaisseur préconisée
NORME	NF EN 1062-1 Dont perméabilité à la vapeur selon ISO 7783 : V2 à épaisseur préconisée.
C.O.V.	< 1 g/l (pae)
CLASSEMENT AU FEU	M0 sur M0
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contact prolongé, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Sac 25 kg
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30° C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Avril 2017

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Beissier

www.beissier.fr

Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10