

# JOINT FLEX SOUPLE ET LARGE

## JOINTS POUDDRE SPÉCIAUX

### Jointes de carrelage flex



#### DESTINATIONS

Sol et mur / intérieur - extérieur

#### REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement.

#### SUPPORTS :

- support neuf (mortier, béton, ciment...)
- ancien rigide (carrelage, ragréage P3...)
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...)

#### AVANTAGES

- Idéal pour grands carreaux
- Résiste aux déformations du support
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

#### MISE EN OEUVRE

##### PREPARATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

##### MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

Joint anthracite : 0.85 à 0.95 L d'eau pour 5 kg de poudre

Autres coloris : 0.9 à 1 L d'eau pour 5 kg de poudre

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Laisser reposer 5 min, puis re-mélanger avant utilisation (ne pas ajouter d'eau).

Temps d'utilisation du mélange : 2 heures

##### APPLICATION :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit.

Lissage des joints :

Après 10 à 30 minutes (selon porosité du carrelage), nettoyer la surface des carreaux et finir le lissage des joints, sans les creuser, à l'aide d'une éponge légèrement humide.

**SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHE** : 24h après.

(température ambiante : +20°C)

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication.

Pour le jointoiment de marbre naturel et de pierres naturelles effectuer une essai préalable de tachabilité.

\*à + 23°C et 50 % d'humidité.

**NETTOYAGE**

Après 2h00 environ, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

**CONSOMMATION**


Dimension des carreaux	10 x 10 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm
largeur du joint : 3 mm	1 kg / m <sup>2</sup>	0,5 kg / m <sup>2</sup>	0,2 kg / m <sup>2</sup>
largeur du joint : 10 mm	3,5 kg / m <sup>2</sup>	1,2 kg / m <sup>2</sup>	0,6 kg / m <sup>2</sup>
largeur du joint : 15 mm	5,5 kg / m <sup>2</sup>	1,8 kg / m <sup>2</sup>	0,9 kg / m <sup>2</sup>
largeur du joint : 30 mm	10 kg / m <sup>2</sup>	5 kg / m <sup>2</sup>	2 kg / m <sup>2</sup>

**CONSERVATION**

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30604154	Sac papier - Coloris chocolat 5 kg	4	3549212470227
30604155	Sac papier - Coloris anthracite 5 kg	4	3549212470234
30604162	Sac papier - Coloris blanc 25 kg	1	3549212470258
30604169	Sac papier - Coloris gris ciment 25 kg	1	3549212470289
30604170	Sac papier - Coloris gris argent 5 kg	4	3549212470296
30604171	Sac papier - Coloris blanc 5 kg	4	3549212470302
30604172	Sac papier - Coloris ton pierre 5 kg	4	3549212470319
30604173	Sac papier - Coloris gris ciment 5 kg	4	3549212470326

**SECURITE**

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

