

CERTIFICATION	NORMES	iQ Granit
Classement UPEC		U4P3E2/3C2
Certificat NF UPEC	NF 189	312-005.1
Classification	NF EN ISO 10581	34 - 43
CARACTÉRISTIQUES		
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	25 x 2
Format dalles (cm)	NF EN ISO 24342	61 x 61 - 14 dalles pour 5,21 m <sup>2</sup>
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	2,00
Teneur en agent liant	NF EN ISO 10581	Type I
Poids total (g/m <sup>2</sup> )	NF EN ISO 23997	2 950
PERFORMANCES		
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	≈ 0,02 mm (à 150 mn)
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1
Rapport de classement		P502024A
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ ≥ 0,30 (classe DS)
Glissance <sup>(1)</sup>	DIN 51130	R9
Charges électrostatiques	NF EN 1815	< 2 kV - Antistatique
Résistance transversale	NF EN 1081	> 10 <sup>9</sup> Ω
Résistance thermique	NF EN 12667	0,01 m <sup>2</sup> K/W (apte au sol chauffant)
Résistance micro-organismes	NF EN ISO 846 /C	Ne favorise pas le développement
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Emission particulaire	ISO 14644-1	Classe ISO 4
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	Non détecté
Emissions COVT à 28 jours	ISO 16000-9	< 10 μg/m <sup>3</sup>
Certificat Eurofins		2012 - IATP - 01 Niveau platine
DESCRIPTIF		

Le revêtement de sol sélectionné du type **iQ Granit** appartient à la famille des revêtements homogènes calandrés-pressés à chaud en lés de 2 m ou en dalles de 61 x 61 cm d'une épaisseur de 2 mm avec décor dans la masse, dont le plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates. Il est du type I (teneur en agent liant) ce qui lui confère une résistance adaptée aux fortes sollicitations dans les locaux collectifs. Son poids total est de **2 950 g/m<sup>2</sup>**.

**iQ Granit** contient plus de 25% de matière recyclée. Il bénéficie du système de protection **iQ** avec traitement polyuréthane photoréticulé qui supprime définitivement toute métallisation et spray régénérante et permet la restauration de surface par lustrage. Il possède une résistance au poinçonnement de **0,02 mm**.

Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 10 μg/m<sup>3</sup> (COVT après 28 jours), performance certifiée Eurofins IATP.

Disposant d'un certificat **NF UPEC**, son classement **U4P3E2/3C2** est certifié.

**iQ Granit** bénéficie d'une Garantie 10 ans. Il est 100 % recyclable. Les chutes issues de la pose peuvent être recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements PVC au travers du programme Tarkett ReStart®.



\* Sauf pour la partie recyclée



## DOMAINES D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3509 (11/04).

## MISE EN ŒUVRE

La mise en oeuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Le support doit être plan, lisse, sec et sain. L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3.

Les températures du support et de l'atmosphère doivent être au moins égale à +12° C.

Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett.

Lés : pose lés inversés, joints soudés à chaud et complétée par une étanchéité en rives en locaux E3.

Dalles : pose à sens contrarié, joints soudés à chaud et complétée par une étanchéité en rives en locaux E3.

## ENTRETIEN

Le système de protection **iQ** facilite l'élimination des taches, limite l'entretien journalier à un simple balayage humide avec détergent neutre, supprime l'application d'une émulsion et permet la restauration de surface par lustrage à sec.

Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.

Évitez les piètements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.

(1) La résistance à la glissance des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 03/2015)



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Déclaration des performances :

[http://professionnels.tarkett.fr/commdocu?field\\_docu\\_type\\_value=DoP](http://professionnels.tarkett.fr/commdocu?field_docu_type_value=DoP)