

COLLE ET JOINT PONT DE BATEAU

PARQUETS

Sans solvant, sans odeur. Classe COV : A+
Mastic type MS polymère pour coller tous types de parquets sur tous supports.

Permet la réalisation de joint en salle de bains de type "pont de bateau".

Couleur : noire.



DESTINATIONS

DESTINATION

Collage de parquets massifs (toutes largeurs jusqu'à 23 mm d'épaisseurs). Réalisation de joints de finition pont de bateau des parquets exotiques.


SUPPORTS

En collage, tous supports (chape ciment, panneaux de particules, ancien carrelage poncé, ancien parquet ragréé...).

AVANTAGES

Facile à appliquer.
Peut être poncé, vernis, peint et huilé.
Résiste à l'humidité
Idéal en salle de bains et cuisine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, et exempts de produits gras et de produits

d'entretiens.

MISE EN OEUVRE

COLLAGE

- 1/ Appliquer le produit en cordons de 6 mm de diamètre environ sur le support.
- 2/ Spacement des cordons : environ 10 cm.
- 3/ Étaler le produit à l'aide d'une spatule.
- 4/ Poser le parquet sur la colle.
- 5/ Battre les parquets pour écraser les sillons de colle.
- 6/ Respecter les joints en périphérie : 5 à 8 mm.

JOINTOIEMENT

- 1/ Protéger le parquet avec du ruban adhésif.
- 2/ Appliquer le produit en léger excès.
- 3/ Lisser dans les 15 mn à l'aide d'une spatule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : noir.

- formation de peau : 15 mn environ.*
- ponçage possible après 3 jours.
- vernissage ou huilage après une semaine.
- température de mise en oeuvre : +10°C à +30°C.

* Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.
Lest temps de séchage sont définis à +20°C.

CONSOMMATION

Joint : une cartouche pour 10 m linéaires pour un cordon de diamètre 6 mm.
Collage : une cartouche pour 1 m² de parquet.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone ou white spirit.
Colle sèche : grattage.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs, entre +10°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30136563	CARTOUCHE 290 ml	12	3549210018339

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.