

# MORTIER DE REPARATION BOSTIK

## MORTIERS DE MONTAGE

**Scellements et rebouchages courants sur support béton, mortier, pierre.**



**Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.**

### DESTINATIONS

Réparation de toutes surfaces et renforcement de structures : éclats de béton, appuis de fenêtres, solins, linteaux, poutres, poteaux, marches.  
Scellement courant : pattes d'ancrage, broches, gonds, garde-corps...  
Rebouchage divers : trous, saignées.  
Sur supports : béton, mortier, pierre...

### AVANTAGES

Rattrape jusqu'à 5 cm d'épaisseur.  
Ne coule pas.  
Adhérence renforcée.  
Résistance à la compression, à l'usure, à l'arrachage élevée.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



### MISE EN OEUVRE

Éliminer par piquage les parties les plus dégradées du support à réparer.  
Brosser les fers à béton à l'aide d'une brosse métallique.  
Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.

#### Mortier :

1 kg de MORTIER DE REPARATION + 0,2 l d'eau.  
5 kg de MORTIER DE REPARATION + 1 l d'eau.  
10 kg de MORTIER DE REPARATION + 2 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.  
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange :** 1 h environ.

**Application :** pour les rattrapages importants, la mise en oeuvre s'effectue à la truelle par passes de 2,5 cm d'épaisseur.

**Séchage complet** : 24 h.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

## CONSOMMATION

20 kg /m<sup>2</sup> / cm

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.



Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.

Pour en savoir plus :

<http://quefairedemesdechets.fr>

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30125121	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210027980
30125122	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210027997
30602265	BOITE CARTON 1 kg	6	3549210027973

## SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

