

COLLE CARRELAGE SECHAGE RAPIDE - GRIS C2F

MORTIERS COLLES

Tous carreaux jusqu'à 60x60cm pour sol intérieur / extérieur et 45x45cm pour mur intérieur.



DESTINATIONS

REVETEMENTS :

Pour tous types de carreaux jusqu'à 60 x 60 cm au sol et 45 x 45 cm au mur en intérieur ou au sol en extérieur.

Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel *, pâte de verre, pierre naturel *, terre cuite, dalles de pierres calcaires.

Carrelage de faible porosité (? 0,5 %) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.

* effectuer des tests de non tachabilité

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaques de plâtre cartonées, dallage sur terre plein, chape anhydrite * (ne pas appliquer sur support plâtre mural).

Sur supports anciens "rigides" : carrelage standard, carrelage vitrifié *, ragréage P3, béton cellulaire, sol chauffant (hors Plancher Rayonnant Electrique).

Sur supports anciens "déformables" : parquet *, dalles semi-rigides *, chape allégée, peinture poncée, anciennes plaques de plâtre cartonées *, anciennes traces de colle *.

* Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

- Jointoiement : 3h après.
- Séchage ultra rapide : ouverture à la marche après 60 minutes.
- Idéal pour les halls d'entrée, pièces d'eau et réparations urgentes.
- Souple : résiste aux déformations du support.
- Résiste à l'eau : idéal pour piscine, bassin, cuisine et salle de bain.

MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : poudre grise.

Classification du produit : C2F.

Sol : jusqu'à 60 x 60 cm / mur : jusqu'à 45 x 45 cm.

Temps d'utilisation du mélange : 25 minutes environ *

AVANT APPLICATION :

Le support doit être plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser le Ragréage Fibré P3 : Supports Extrêmes BOSTIK 24h avant la pose.
Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le Ragréage préconisé. Poncer et dégraisser, dépeussier l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.
Pose sur ancien parquet : fixer les lames de plancher instables avant application de la colle.
Pose sur sols chauffants (hors PRE) : arrêter le chauffage 48h avant la pose des carreaux. Il sera remis progressivement en service 48h après le jointoiment.
Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles.

MISE EN OEUVRE :

Simple ou double encollage :

Simple encollage : appliquer la colle uniquement sur le support avec une spatule dentelée.
Double encollage : appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage. Mélange : 6 à 6,5l d'eau pour 25kg

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 10 minutes * pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute la surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 20 minutes environ *
Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en oeuvre :

Ouverture à la marche : après 2h *
Jointoiment : après 3h *

* à + 23°C et 50% d'humidité.

CONSOMMATIONS

Surface possible : 25kg = 6m² / 5kg = 1,5 m².

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Certificat CSTB n° 1034 - 103 MC 290

Tableau consommation Colle Carrelage CHRONO TOUS TERRAINS C2F

Destination	Formats des carreaux en cm	Mode d'encollage	Spatules dents en mm	Consommation moyenne
Mur intérieur	jusqu'à 20x20 cm	simple	U6 - 6x6x6	4 à 5 kg / m ²
	jusqu'à 60x60 cm	double	U6 - 6x6x6	6 à 7 kg / m ²
Sol intérieur	jusqu'à 20x20 cm	simple	U9 - 9x9x9	4 à 5 kg / m ²
	jusqu'à 60x60 cm	double	U9 - 9X9X9	6 à 8 kg / m ²
Sol extérieur	jusqu'à 20x20 cm de 20x20 à 45x45cm	double	U6 - 6X6X6	5 à 6 kg / m ²
		double	U9 - 9x9x9	6 à 8 kg / m ²

Pavé CE Valeurs supérieures à 1 Mpa CE 04	EN 12004/A1 (déc/02) Mortier colle pour la pose de carrelage
Bostik SA. La Défense 16-32 rue Henri Regnault -92902 PARIS LA DEFENSE	
Adhérence initiale par traction	>1 Mpa
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	>1 Mpa
Adhérence par traction après action de la chaleur	>1 Mpa
Adhérence par traction après action du gel-dégel	>1Mpa
Réaction au feu	classe F

CONSERVATION

9 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30124541	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210024569
30124542	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210024576

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

