

TOP mat ultra

MONTANA®



Peinture mate, isolante, intérieure en phase solvantée, à base de liants polymérisés

Propriétés

Blanc, sans tension, mat, durcissement rapide, perméable à la vapeur d'eau, odeur négligeable lors de l'application, sans odeur après séchage, non jaunissant, excellent pouvoir isolant, bonne résistance à l'abrasion.

Destination

- Recommandé, directement et sans couche de fond sur tous supports secs et cohérents.
- En raison du durcissement rapide de son film et de sa bonne résistance à l'abrasion, le **Montana Top Mat Ultra** est indiqué comme peinture pour les murs, mais convient aussi comme sous-couche régulatrice du pouvoir absorbant des fonds avant l'application d'une finition en phase aqueuse. Montana Top Mat Ultra n'est pas un fond isolant ou de barrage.

Caractéristiques

Classification AFNOR: famille I, cl 7b 1

COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

Viscosité: consistante

Teinte/aspect: blanc

Degré de brillant: mat

Pigment: dioxyde de titane

Liant: polymérisé en phase solvant

Densité: 1,55 ± 0.20 Kg/L

Extrait sec: 69% ± 2%

Odeur: négligeable

Stabilité au stockage: minimum 12 mois en emballages bien fermés.

Conditionnement: 5 l, 10 l

Résistance à l'abrasion humide:
classe 1 selon EN 13.300

Séchage

20°C et taux d'humidité relative inf. à 80%.

Hors poussière: 1 h

Sec au toucher: 3 h

Durcissement à cœur: 24 h

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Mise en oeuvre

Etat du support:

sec et cohérent

Matériel d'application:

pinceau, rouleau, airless

Application au pistolet (airless):

Dilution: 0 à 3% si nécessaire

Pompe airless avec débit théorique minimum de 3 l/min

Filtre: 100 mesh

Buse: ≥ 517 (0.017 inch)

Pression: 160 - 200 bar

À noter: la bande pistolée sera 15-20% plus étroite qu'attendue. C'est normal et ne nuit en rien à la qualité du pistolage.

Température minimale d'application:

+5°C

Nettoyage des ustensiles:

White-spirit.

Dilution

Jusqu'à 2% selon besoin, dans le respect des normes Decopaint (2004/42/CE)

Teintage

Colorants universels jusqu'à 3% (sous réserve).

Consommation

10 - 12 m²/l selon la structure et l'absorption du support.

Système de recouvrement

1 à 2 couches selon l'état du support - délai d'attente entre les couches: 4-6 heures.

Avant l'application d'une finition en phase aqueuse - délai d'attente: min. 24 h

Attention

- Ne pas appliquer **Montana Top Mat Ultra** dans les boulangeries.
- Aérer pendant l'application et le séchage.
- Les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.

Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com




Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2017 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v06

Distribué par:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MONTANA®

www.montanacoatings.com

