

MORTIER RAPIDE SADER

MORTIERS DE MONTAGE

Mortier prêt à gâcher à usage au sol ou au mur, en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

- Scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps.
- Fixation des bâtis de porte et chassis de fenêtre.
- Calage de piquets, de poteaux ou de clotures...
- Montage de mur.
- Sur supports : béton, mortier, pierre, br

AVANTAGES

- Pour des travaux impeccables.
- Mortier prêt à gâcher.
- Temps de prise : 10 à 20 minutes.
- Intérieur et extérieur.
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Températures de mise en oeuvre : de +10°C à +25°C. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil. Ne pas utiliser sur support mouillé. Ne pas appliquer sur du plâtre.

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.
- Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mélange :

1 volume d'eau pour 4 volumes de poudre :

- Mélanger l'eau et le mortier de préparation jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
- Appliquer immédiatement. Temps de travail après mélange : 10 minutes maximum.

Application :

- Appliquer par épaisseur de 10 à 40 mm directement sur le support humidifié à l'aide d'une truelle.
- Après le début de la prise (10 à 20 minutes selon température), ne pas ajouter d'eau ni mélanger le produit, ni même bouger l'objet scellé.
- Attendre au minimum 30 minutes avant la mise en charge. Temps d'attente optimal : 4 heures.

CONSERVATION


9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30121980	sac papier 5 kg	4	3549210009719
30121981	Boîte carton 1.5 kg	12	3549210010647

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.