

JOINT PÂTE GRIS

JOINTS PÂTE



**Mur intérieur et plan de travail.
Idéal pièces humides.**

DESTINATIONS

DESTINATIONS

Mur et plan de travail intérieur. Pièces humides.

REVÊTEMENTS

Pour tous types de carreaux posés sur support neuf (mortier, béton, ciment...) ou ancien rigide (carrelage, ragréage P3...).

Ne convient pas au carrelage posé sur supports :

- anciens déformables* (parquet, dalles semi-rigides...).
- extrêmes* (sol chauffant, plancher rayonnant électrique, façades...).

* utiliser le joint souple Bostik.

AVANTAGES

- Ne noircit pas.
- Application facile.
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas.

MISE EN OEUVRE

AVANT APPLICATION

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

Nettoyer le support par grattage puis aspiration de la poussière.

Pour obtenir une couleur uniforme, choisir des produits issus du même n° de lot (voir marquage en haut du produit).

CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10x10 cm	20x20 cm	30x40 cm
Largeur du joint : 1 mm	0,45 kg / m ²	0,23 kg / m ²	0,18 kg / m ²

Calculer votre consommation de joint : en fonction de la taille de vos carreaux, regarder dans le tableau ci-dessus la quantité de joint à appliquer pour une largeur de 1 mm. Multiplier cette quantité par la largeur de votre joint.

MISE EN OEUVRE

1/ APPLICATION DU JOINT

Étaler la pâte sur les carreaux en procédant par surface de 1m² maximum avec une raclette. Déposer le produit en diagonale de haut en bas sur les carreaux en appuyant fort pour remplir l'intérieur des joints jusqu'au fond.

2/ NETTOYAGE DES JOINTS

Immédiatement après, procéder au nettoyage des carreaux à l'aide d'une éponge légèrement humide. Ne pas laisser trop sécher le joint afin d'avoir un nettoyage facile et d'obtenir un aspect régulier.

3/ FINITION DES JOINTS

Poser un chiffon légèrement humide sur votre doigt et lisser la surface du joint. En cas de manque ou de largeur supérieure à 3 mm, une 2ème application peut être nécessaire.

4/ MISE EN SERVICE

Séchage complet : 24h après (température ambiante +20°C).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

CONSERVATION


18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30600862	Pot plastique 1,5 kg	6	3549212464479

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Pour plus de détails,
consulter la fiche de données de sécurité sur la base
www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.