

FIX+IMPER OPACIFIANT

Fixateur opacifiant

Extérieur

DEFINITION

- Fixateur opacifiant blanc des systèmes TOP + IMPER et des systèmes de peinture ou revêtement de classe D2 ou D3, à base de résine acrylique en phase solvant.

DESTINATION ET PROPRIETES

- A utiliser sur les fonds poreux, absorbants, peu friables et sur anciennes peintures (sauf RPE et systèmes d'imperméabilité).
- Les teintes FIX + IMPER OPACIFIANT sont disponibles dans la collection FACADES 2.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyamide texture 13 - 18 mm selon structure du support.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi.
- **Application :** Appliquer de façon régulière afin d'obtenir une opacité homogène.
- **Consommation :** 250 g/m² ou 5-6 m²/L sur fonds lisses normalement absorbants.
300 g/m² ou 4-5 m²/L sur fonds structurés et/ou très absorbants.
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Hors poussière : 1h – Sec : 2h - Recouvrable : 16 h.
- **Nettoyage du matériel :** POLYFILLA PRO S690 NETTOYANT BROSSE/ROULEAU ou diluant synthétique.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas utiliser sur plâtre, grès cérame et pâte de verre, RPE, revêtements souples d'imperméabilité.
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec Le POLYFILLA PRO S700 SOLUTION.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures ou fixateurs.

CONDITIONNEMENT

- Existe en Blanc et base P.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification Afnor** T 36-005 Famille I - Classe 7b1.
- **Présentation** Peinture fluide.
- **Densité** 1.35 ± 0,05.
- **Liant** Résine acrylique en solution.
- **Pigments** Dioxyde de titane.
- **Extrait sec en poids** 67 % ± 2%.
- **Extrait sec en volume** 44 % ± 3%.
- **Degré de brillant** Mat (Norme NF EN ISO 2813).
- **COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l(2010).
Ce produit contient au maximum 492 g/l COV.

FIX+IMPER OPACIFIANT

DESSCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-) pour les systèmes Décoratif (D2-D3) ou à la norme NF P 84-404 (DTU 42.1) pour les revêtements d'imperméabilité (classe I)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Nu ou revêtu par ancienne peinture ou revêtement parfaitement adhérent (film mince ou RSE) Fond farinant et/ou absorbant	Brossage, époussetage, égrenage ou lavage avec nettoyeur de façade 1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT	Systèmes d'imperméabilité TOP+IMPER et systèmes de peinture ou revêtement de classe D2 ou D3

SECURITE

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France SA - Département Astral Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny
Tel. 03.44.64.91.26 – Fax : 03.44.31.36.66 - Internet : www.astral-batiment.com