

Peinture acrylique garnissante satinée



CHROMATIC



DÉFINITION

Peinture satinée pochée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux courants en neufs ou en entretien.
- Murs et plafonds des pièces sèches et humides.
- Toiles de verre.
- Etat de finition A ou B.

SPÉCIFICITÉS

- Aspect satiné, au grain fin arrondi régulier.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Répartition facile.
- Adapté pour recouvrir les toiles de verre.

POINTS FORTS

- Respect de l'environnement, de la santé du peintre et de ses clients.
- Application facile.
- Structure garnissante atténuant les imperfections du support.
- Entretien facile.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Satiné poché fin arrondi
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	15 % sous 60°
Extrait sec en volume (en blanc) :	47 (± 2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	59 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,34 (± 0,05) g/cm ³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 1
Rendement moyen :	Supports lisses : 9 à 12 m ² /L - Toiles de verre : 7 à 9 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 2 heures
Redoublable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1

Systèmes d'application :

Murs et plafonds : imprimer les supports à l'aide d'une couche de SIGMALYS EVO IMPRESS ou PERUSTOP et recouvrir par deux couches de SIGMALYS EVO SATIN.

Métaux ferreux : imprimer les supports à l'aide du AMERPRIME METAL et recouvrir de 2 couches de SIGMALYS EVO SATIN.

Métaux non ferreux : imprimer les supports à l'aide du PRIMAIRE SPE ou AMERPRIME ULTRA et recouvrir de 2 couches de SIGMALYS EVO SATIN.

Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution : Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel : Eau ou aux solvants si le produit a séché.

OBSERVATIONS


Conditions limites d'application : Température d'application du produit et du support supérieure à 8°C et humidité relative inférieure à 70 % (conforme aau DTU 59.1).

Recommandations particulières : Appliquer sans tirer.

CLASSIFICATION

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7a2.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emission dans l'air intérieur : 

CONSERVATION

- 1 an en emballage hermétique d'origine non ouvert.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com.
- La fiche technique est disponible sur le site : www.sigmacoatings.fr.



PPG AC FRANCE

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex

T 01 57 61 00 00 F 01 57 610 610

Siret : 41 30492 042 000 10. Edition : Janvier 2020

sigmacoatings.fr