

## FICHE TECHNIQUE



### DESCRIPTION

LAQUE EN PHASE SOLVANT À SÉCHAGE ULTRA RAPIDE, D'ASPECT SATIN, À BASE DE RÉSINES ALKYDES COMBINÉES AVEC DES POLYURÉTHANES

### DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ À UN USAGE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR SUR DE NOMBREUX SUPPORTS APRÈS PRÉPARATIONS ADAPTÉES

### QUALITÉS PRINCIPALES

SÉCHAGE ULTRA RAPIDE – 2 COUCHES APPLICABLES DANS LA JOURNÉE

RECOUVRABLE APRÈS 5 HEURES

ADHÉRENCE DIRECTE SUR DE NOMBREUX SUPPORTS : bois, dérivés du bois, aluminium, PVC dur, anciens revêtements

BLANC EXTRÊME

FINITION TENDUE, ASPECT SATIN

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES ET STABILITÉ DU NIVEAU DE BRILLANCE

TECHNOLOGIE ANTIBLOCKING

EXCELLENT POUVOIR COUVRANT

FAIBLE ODEUR

LONG TEMPS OUVERT

05/2017

**FICHE TECHNIQUE****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

LIANT	RÉSINES ALKYDES COMBINÉES AVEC DES POLYURÉTHANES
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 4a
NIVEAU DE BRILLANCE	SATIN – 60 POUR UN ANGLE DE MESURE DE 60°
EXTRAIT SEC EN POIDS	71 %
DENSITÉ (en g/ml)	1.21
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/d) : 300 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 300 g/l DE COV
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	
TEINTES	BLANC

**INFORMATIONS PRATIQUES**

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	9 - 10 m <sup>2</sup> /l
DILUTION	PRÊT A L'EMPLOI – AVEC DU DILUANT NOVATHIN EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET
PROCÉDÉS D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibre de 10 mm suivi d'un lissage au spalter) - PISTOLET
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	DILUANT NOVATHIN
PRÉPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SÉCHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Hors poussière : 2 - 3 H Recouvrable par un produit en phase solvant : 5 H
CONDITIONNEMENTS	0,75L et 2,5 L

05/2017

## FICHE TECHNIQUE

### MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

#### ➤ PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (suie, graisse, taches, ...), vérifier l'adhérence du revêtement existant, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Bois exotiques : nous consulter.
- Exemples de supports, de préparations et de systèmes :

Supports	Destination	Préparations des supports	Une couche de fond	Deux couches de finition
Bois bruts (mélèze, pin, sapin, chêne, méranti)	Intérieur	Dégraisser / Poncer		DELTA XTRAFIXX SG
Bois bruts à dimensions stables	Extérieur	Dégraisser / Poncer		DELTA XTRAFIXX SG
Dérivés du bois (OSB, MDF)	Extérieur / Intérieur	Dégraisser / Poncer	-	DELTA XTRAFIXX SG
Fer / Acier	Extérieur / Intérieur	Retirer la rouille / Dégraisser ***	DELTA ALLPRIMER	DELTA XTRAFIXX SG
Aluminium	Extérieur / Intérieur	*	-	DELTA XTRAFIXX SG
Zinc / Galva	Extérieur / Intérieur	**	DELTA ALLPRIMER	DELTA XTRAFIXX SG
PVC dur	Extérieur / Intérieur	Poncer	-	DELTA XTRAFIXX SG
Anciennes peintures (monocomposantes) adhérentes	Extérieur / Intérieur	Poncer	-	DELTA XTRAFIXX SG

\* = nettoyer les supports en aluminium avec une brosse et du diluant sec non-gras, essuyer avec un chiffon propre et sec, poncer, dépoussiérer

\*\* = dérochage (10% en volume d'acide phosphorique), nettoyage avec l'Eco-Dégraissant

\*\*\* = retirer la rouille mécaniquement ; en cas de doute, contacter notre service technique

- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

## FICHE TECHNIQUE

### ➤ APPLICATION

- Appliquer deux couches de DELTA XTRAFIXX SG après avoir réalisé les préparations des supports (une troisième couche peut s'avérer nécessaire en fonction de la nature ou de l'état du support).
- Remarque : ne pas ajouter de DELTA TBS dans ce produit.
- Eviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

### STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.  
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

### SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.  
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.  
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.  
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.  
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

### REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

**Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.**

05/2017

CD Peintures SAS BP 29130 22 Rue de l'Equerre 95074 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. : 01.34.30.42.42 Fax : 01.34.30.42.40 Email : contact@cdpeintures.com

PAGE 4 SUR 4