

GUIOCRYL CONFORT

Peinture (D2) allégée à base de résines Hydro Pliolite® d'aspect mat

LES
FAÇADES



CHROMATIC
SYSTEM®

DESTINATION

Pour la protection et la décoration des façades ou des maçonneries neuves ou anciennes

QUALITÉS DOMINANTES

- Allégé : application et manutention facilitées
- Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens
- Ne projette pas
- Hors pluie en 60 mn à 23°C
- Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer

TEINTES

Blanc et toutes teintes du Chromatic® Façade et Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

6 à 8 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,00 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

57% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure
- Redoublable : 12 heures minimum
(prévoir un délai de recouvrement important par temps froid et humide)

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse
- Rouleau polyamide texturé 14 mm
- Pistolet

DILUTION

5% d'eau en 1^{re} couche

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

©Marque déposée : OMNOVA

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

GUIOCRYL CONFORT

Peinture (D2) allégée à base de résines Hydro Pliolite® d'aspect mat

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure ou extérieure*
Bétons et dérivés neufs et mortiers à base de liants hydrauliques neufs	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la machine haute pression Brossage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIOFIX ou 1 couche de GUIOCRYL CONFORT dilué avec 5% d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou 2 couches de GUIOCRYL CONFORT
Anciennes peintures adhérentes et non pulvérulentes Bétons et dérivés et mortiers hydrauliques anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> Lavage à la machine haute pression Séchage complet Epoussetage 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Elimination des parties écaillées et peu adhérentes par grattage, brossage et lavage à la machine haute pression si nécessaire Séchage complet 		

*Les teintes foncées du Chromatic® Façade doivent être réalisées avec la technologie "Outside Unlimited Colors" pour obtenir un coefficient d'absorption <0,7. Une sous-couche blanche est nécessaire avant application des couches de finition.

Observations

NOTA	<p>Sur les supports poreux et très absorbants ou présentant une légère pulvérulence résiduelle après les travaux préparatoires, prévoir l'impression des fonds avec GUITTEX FIXATEUR.</p> <p>Contamination biologique : PPG SOLUTION AL.</p> <p>GUIOCRYL CONFORT ne doit pas être appliqué dans les conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> par temps de pluie, de gel, de brouillard ou d'hygrométrie supérieure à 80% d'humidité relative sur support gelé, givré ou d'humidité supérieure à 5% en masse sur des supports dont la température superficielle est ≤ 5 °C ou ≥ 35 °C, en plein soleil ou par vent fort
NORMALISATION AFNOR	<p>NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2</p> <p>NF T 34-722 : Classe D2</p> <p>NF EN 1062-1 : Classe E3-V2-W3-A0</p>
CLASSIFICATION COV	<p>Valeur UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010)</p> <p>Ce produit contient maximum 26 g/l de COV</p> <p>Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique</p>
CONSERVATION	<p>24 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité</p>
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	<p>Se conformer aux indications portées sur l'emballage</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com</p>

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com