



NET-TROL®**

DÉGRISEUR-DÉTACHANT TOUS BOIS

Description du produit

- Dégriseur et détachant formule action +.
- Nettoyant pour pierre, ciment, plastique...

Propriétés

- Redonne au bois grisé par les intempéries sa couleur d'origine.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille...
- Agit en 15 minutes.
- Neutre vis-à-vis du support.
- Excellent dégraissant avant application du saturateur DEKS OLJE® D.1* ou D.1 PRO* sur bois durs.
- Rinçage à l'eau.
- Neutralisant après emploi de l'AQUANETT®* et du DILUNETT®*.

Destinations

- Extérieur.
- Bois bruts (jamais protégés ou exempts de finition) grisailés, sales, tachés (tanins...) : Mélèze, Douglas, autoclaves, Red Cedar, thermochauffés, Teck, Ipé...
- Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin...
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

Caractéristiques techniques

Solvant type : Eau.

Densité (à + 20°C) : 1,07 ± 0,05.

Viscosité : Gel.

Extrait sec : 19 % ± 2.

Point d'éclair : Non classé inflammable.

Stockage : 18 mois minimum en emballage d'origine fermé.

Conditionnements : 1 l, 2,5 l, 15 l.

COV : Hors champ d'application de la Directive CE 2004/42.

Matériel d'application

- Pinceau, brosse ou balai-brosse nylon à poils durs - nettoyeur HP.
- Gants et lunettes de protection.

Conseils de pro

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes.
- Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.
- Bien agiter avant emploi.
- Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

Application

- Bien agiter le produit avant application.
- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer du NET-TROL® sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l'eau sous pression (maxi. 60 bars).
- Renouveler l'application si nécessaire.

Recommandations après application

Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant application d'une finition.

Rendement

- 5 à 10 m²/l.

Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.

Nettoyage du matériel d'application

Eau.

Stockage

Ne pas stocker le produit restant dans un emballage métallique. Le conserver à l'abri du gel et des températures élevées.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

* Même fabricant

