

IMPRESSION ACRYLIQUE GRAND TRAVAUX

V01

Impression opacifiante à base de copolymères styrènes acryliques, prête à l'emploi.



DESTINATION:

S'applique en intérieur sur murs, plafonds neufs ou pour rénovation.

PROPRIETES:

Imprègne le support pour une meilleure adhérence des couches ultérieures.
Isole et uniformise l'absorption des fonds.
Rapidité de séchage et de recouvrement.
Insensibilité à l'alcalinité du support.
Sans odeur.

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot : liquide onctueux blanc

Aspect du film : film mince tendu

Masse volumique : 1.55 ± 0.05 Kg/l

Extrait sec : en poids : $61.00 \pm 2 \%$ en volume : $37.80 \pm 2 \%$

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.

Point éclair : non concerné

Brillant spéculaire à 85° : environ 4 %

Rendement : 6 à 8 m²/l selon la nature du support.

Séchage (20°C et 65% HR) : Sec : 1h Recouvrable : 3 à 5h

Teintes : _

Conditionnement : 15L

Stockage : 1 an en emballage d'origine plein et fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les métaux ferreux doivent être dérouillés et protégés avec un primaire antirouille.

Sur les fonds très poreux ou absorbants, il sera conseillé de diluer avec 5 à 10% d'eau la première couche.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage et dépoussiérage.

Application:

Conditions d'application: DTU 59-1

Matériel d'application: Brosse, rouleau, airless.

Nettoyage du matériel: A l'eau.

Diluant: Eau.

Dilution: Brosse : prêt à l'emploi ; Rouleau : prêt à l'emploi ; Airless : 5 à 10 % d'eau.

Processus d'application:

S'applique sur tous supports secs, propres et sains : enduit de ciment, plâtre, bois, agglomérés de particules, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures...

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ni supérieures à 30°C.

Autres supports: nous consulter.

**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*