

GAMME ANTIROUILLES

Aspect du feuil sec

Gris à gris marbré.

Pouvoir couvrant

8 à 10 m² au litre suivant support.

Séchage

12 heures environ à 15/20°C et humidité ≤ 70 %.
Il est nécessaire que la surface traitée soit sèche avant de peindre.

Composition

Contient de l'acide phosphorique.

Nettoyage du matériel

Rinçage à l'eau.

Principales caractéristiques

- . S'utilise directement sur la rouille qu'il détruit sans effort.
- . Ne nécessite pas de rinçage sur métaux ferreux.
- . Traite d'une façon homogène et pénètre dans les endroits inaccessibles.
- . pH (acide).
- . Densité : 1,21.
- . Ininflammable, non volatil, inodore.

Conditionnement / Gencod

0,250 L – 3256611060019

0,5 L – 3256611060040

1 L – 3256611060026



Ot'rouille Destructeur de rouille

- Détruit la rouille sur fer non peint
- Remet le métal à nu sans brossage
- Favorise l'accrochage des peintures
- Sans rinçage

Définition et usages

Destructeur chimique de rouille.

OT'ROUILLE permet d'assainir tous les **métaux ferreux rouillés et non peints** ou les **métaux non ferreux et non peints**, avant application de sous-couche ou peinture antirouille.

Agit par phosphatation **en une seule opération** sans rinçage.

- . Dérouille tous les fers : portails, barrières, outils de jardin, balcons, voitures, bateaux, vélos, motos, tracteurs ...
 - . Dans l'industrie, permet le dérouillage des pièces oxydées par suite de leur stockage et leur conservation.
 - . Élimine les calamines de chauffe et de soudures ainsi que les oxydes.
 - . Peut s'utiliser sur tôle galvanisée (enlève rouille et galvanisation).
 - . Décape le cuivre (dans ce cas, rincer après traitement).
- Attention : OT'ROUILLE n'est pas une sous-couche antirouille. Il doit donc être appliqué uniquement sur les parties oxydées avant mise en peinture.

Préparation des fonds

Il est souhaitable d'éliminer par brossage les particules de rouille non adhérentes et friables.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Pour un maximum d'efficacité, à utiliser à une température égale ou supérieure à 20°C ; en deçà, l'action du produit se ralentit et il est inopérant en-dessous de 5°C.

Appliquer à la brosse ou au pinceau pour faciliter la pénétration du produit. **OT'ROUILLE n'agissant que sur la rouille, essayer toute éclaboussure, excédent ou coulure sur les parties non oxydées** (en séchant, l'acide contenu empêcherait l'adhérence des peintures). Dans le cas de rouille profonde renouveler l'application une heure après la première.

Pour les petites pièces très rouillées, utiliser plutôt le trempé.

L'utilisation du trempé pendant 3 à 4 heures permet la dissolution complète des rouilles et des calamines jusqu'au métal sain. Le produit n'attaque pas le fer mais cependant ne pas dépasser 48 heures de trempé. Laisser agir sans rincer et attendre que la surface soit parfaitement sèche avant de peindre, de préférence avec une peinture antirouille.

Attention : OT'ROUILLE absorbe l'humidité ambiante.

Indépendamment de la température, il est donc recommandé de peindre par temps sec pour l'empêcher de se réhydrater. Se méfier en particulier du phénomène de rosée matinale.



ICI Paints Déco France . Centre d'Affaires Objectif
2, rue Louis Armand . 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 46 88 32 35 . infoconso@cejulien.fr
Guide gratuit sur demande