

TERRA IMPRESSION

Impression à base de résine biosourcée à 97%

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

Pour la décoration des maçonneries intérieures en surfaces verticales et plafonds, en neuf comme en entretien.
Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

QUALITÉS DOMINANTES

- Très bonne opacité.
- Résine issue de ressources renouvelables à 97%.

TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat-Velouté < 6% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	9 à 11 m ² /litre
CONDITIONNEMENT	3 et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,50 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	43% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	62% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Sec : 2 heures• Recouvrable : 24 heures En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse « spécial acrylique »• Rouleau « polyamide texturé 12 mm »• Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

TERRA IMPRESSION

Impression à base de résine alkyde biosourcée à 97%

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> • Egrenage des enduits • Brossage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression non nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de TERRA MAT ou TERRA VELOURS
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Rinçage • Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage • Rinçage 		

Observations

NOTA	La température d'application du support et des produits doit être supérieure à 8 °C. L'humidité relative doit être inférieure à 70%.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	1 an en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com
INFORMATIONS CONSOMMATEURS	<ul style="list-style-type: none"> • Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin • Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture • Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie • Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte • Ne jetez pas le produit à l'égout

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com