

## FICHE TECHNIQUE



### DESCRIPTION

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE BI-COMPOSANTS EN PHASE AQUEUSE A BASE DE RESINE EPOXY.

### DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTE A UN USAGE EN INTERIEUR ET EN EXTERIEUR SUR LES SUPPORTS RIGIDES NON ABSORBANTS OÙ L'ACCROCHAGE EST DIFFICILE (PLASTIQUES, METAUX, CARRELAGE, CERAMIQUE, MELAMINE, MDF, ANCIENNES COUCHES DE PEINTURE).


### QUALITES PRINCIPALES

ASPECT MAT ET TENDU  
EXCELLENT POUVOIR D'ACCROCHAGE  
TRES BONNE PROTECTION ANTIROUILLE

10/2017

## FICHE TECHNIQUE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	RESINE EPOXY
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 6b
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT
EXTRAIT SEC EN POIDS	61 % (POUR LE MELANGE BASE + DURCISSEUR)
DENSITE (en g/ml)	1.30
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/j) : 140 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 140 g/l DE COV
EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR	
TEINTES	BLANC TONS PASTELS ET MOYENS sur le système à teinter Decotint à partir du blanc

### INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	8 m <sup>2</sup> /kg
DILUTION	PRÊT A L'EMPLOI – AVEC DE L'EAU EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET
PROCEDES D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (mousse floquée ou microfibre 5/8 mm) - PISTOLET
NETTOYAGE DU MATERIEL	EAU
PREPARATION DU PRODUIT	Mélanger la base et le durcisseur en respectant la proportion indiquée (60% de base pour 40% de durcisseur – pourcentage pondéral). BIEN AGITER CE MELANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 80% maximum
TEMPS DE SECHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Hors poussière : 1 H Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 6 à 8 H Recouvrable par un produit en phase solvant : 16 H
CONDITIONNEMENTS	Base : 0.81/1.65/3.6 kg – Durcisseur : 0.54/1.1/2.4 kg

10/2017

## FICHE TECHNIQUE

### MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

#### ➤ PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (suie, graisse, tâches, ...), vérifier l'adhérence du revêtement existant, si besoin éliminer complètement les fonds non-adhérents, poncer mécaniquement et dépoussiérer.
- Métaux ferreux (fer, acier) : retirer toute trace de rouille mécaniquement, poncer, dépoussiérer et nettoyer avec un diluant sec.
- Métaux non ferreux :
  - zinc, galvanisé : procéder à un dérochage, nettoyer avec un produit dégraissant.
  - aluminium : nettoyer les supports avec une brosse et du diluant sec, essuyer avec un chiffon propre et sec, poncer, dépoussiérer.
- Plastiques, mélaminés, MDF, céramiques et anciennes peintures : poncer, dépoussiérer et nettoyer avec un diluant sec (non gras).
- Carrelage : nettoyer avec un diluant sec, procéder à un ponçage avec un abrasif à l'eau et laisser sécher au moins 48 H (séchage des joints).
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

#### ➤ APPLICATION

- Une fois le mélange préparé, l'utiliser dans les 3 heures.
- Appliquer une couche de LUCITE 2K EPOXYPRIMER après avoir réalisé les préparations des supports. Après séchage, recouvrir par une finition. Au-delà de 24 heures de séchage poncer soigneusement afin d'obtenir une adhérence optimale de la couche de finition.
- Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc. ...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

## FICHE TECHNIQUE

### STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.  
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

### SECURITE

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.  
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.  
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.  
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.  
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

### REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique correspond à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

**Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.**