



peinture
intérieure



peinture
extérieure



solvant



Constellation

ABSOLU
SYSTEM

DESTINATION

Pour la protection et la décoration des métaux ferreux

QUALITÉS DOMINANTES

- Structure légèrement thixotropique pour un meilleur confort d'application
- Pouvoir garnissant permettant d'améliorer l'efficacité de la protection
- Pouvoir opacifiant élevé
- Contient des inhibiteurs de rouille non toxiques renforçant la protection

TEINTES

Blanc, 1200 teintes de la liasse Constellation (y compris RAL)

DEGRÉ DE BRILLANCE

90% sous 60°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

10 à 12 m²/litre

CONDITIONNEMENT

Blanc et teintes standard : 1 et 3 litres
Blanc et noir : 10 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,25 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

55% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(20 °C et 65% Humidité Relative)

- Hors poussière : 3 heures
- Sec : 8 heures
- Recouvrable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse ou rouleau à poils ras 5 mm : dilution 5% de White-Spirit pour la première couche, sans dilution pour les autres couches
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White-Spirit

GUIFER

Peinture-laque antirouille brillante tendue à base de résines alkydes et agents inhibiteurs de rouille

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition extérieure intérieure
Métaux ferreux neufs	<ul style="list-style-type: none"> Décalaminage, dérouillage, dépoussiérage et dégraissage au solvant obligatoires 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFER en primaire dilué à 5% de White-Spirit ou 1 couche de CHROMAGUI 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIFER non dilué
Métaux ferreux peints partiellement altérés	<ul style="list-style-type: none"> Élimination des parties écaillées ou peu adhérentes Lavage HP Ponçage léger 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIFER dilué à 5% de White-Spirit sur les parties mises à nu ou 1 couche de CHROMAGUI 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIFER non dilué
Métaux ferreux peints anciens très oxydés	<ul style="list-style-type: none"> Décapage intégral Élimination de la rouille 	<ul style="list-style-type: none"> 1, ou mieux, 2 couches de CHROMAGUI oxyde rouge 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIFER non dilué
Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage, dérochage à l'acide phosphorique dilué Rinçage et séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIFER non dilué

Observations

NOTA GUIFER est un produit parfaitement adapté à l'entretien des ferronneries, des grilles, portails, volets, clôtures, mobilier de jardin, matériel de chantier, outillage et matériel agricole.

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I, Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 500 g/l (2010).

Ce produit contient maximum 450 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche technique.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches descriptives techniques sur le site Internet www.guittet.com