

# CETABOIS

Lasure d'imprégnation mat satinée

Extérieur

## DEFINITION

- CETABOIS est un produit d'imprégnation teinté à base de résines alkydes pour la protection et la décoration des bois.

## DESTINATION et PROPRIETES

- CETABOIS est décoratif, hydrofuge, résistant aux intempéries, hydro régulateur, et d'un entretien facile.
- CETABOIS est formulé aux oxydes de fer transparents très solides à la lumière.
- CETABOIS peut être appliqué sur des bois dont la teneur en humidité est de 18 % en poids.
- CETABOIS peut être utilisé en multicouche, il est à la fois lasure d'imprégnation et de finition.
- Disponible en teintes du nuancier bois (teintes chêne clair et naturel).
- Disponible en 176 teintes de la collection CETABOIS MM réalisables au moyen de la machine à teinter.

## MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application : Brosse, rouleau microfibres 8 à 10 mm.
- Dilution : Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi.
- Application : Brosse : répartir uniformément le produit en évitant les "clairs" et "foncés".  
Eviter toute coulure ou surépaisseur.  
Rouleau : les bois peuvent être traités directement avec un rouleau type 8/10 mm.  
Dans tous les cas, un lissage à la brosse est indispensable, de suite après application, ceci afin de bien faire pénétrer le produit dans le support, et d'autre part, assurer une parfaite répartition de CETABOIS.
- Rendement : 16 m<sup>2</sup>/litre.
- Recouvrable : 24 heures à 23°C et 50% HR.
- Nettoyage du matériel : White Spirit ou diluant synthétique, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne jamais utiliser sur anciens vernis.
- En présence d'anciennes lasures même très usées faire impérativement un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire.
- Ne pas appliquer sur essence de bois à sécrétion anti siccative (Iroko).
- CETABOIS ne convient pas sur des essences feuillues dures (chêne, châtaignier, moabi, niangon par exemple)
- Sur bois très absorbants (Western Red Cedar...), l'imprégnation avec le CETABOIS doit être particulièrement soignée.
- Bois agglomérés : il est recommandé de s'assurer par un essai que le support est compatible avec CETABOIS.
- Conformément au DTU 59-1/NF P 74-201, l'application en système complet de lasures incolores est à proscrire en extérieur. L'application en première couche uniquement d'une lasure incolore est possible.
- Remuer lentement avant emploi et en cours d'utilisation.

## CONDITIONNEMENT

- Existe en deux teintes du nuancier bois et base V.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.

**FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)**

- Classification AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a.
- Présentation Liquide teinté.
- Densité 0,91 + 0,05.
- Liant Résines alkydes spécialement traitées.
- Pigments Oxydes de fer transparents.
- Extrait sec en poids 29 +/- 2%.
- Extrait sec en volume 25 +/- 3 %.
- Degré de brillant Mat-satiné (Norme NF EN ISO 2813) (sur bois très absorbant l'aspect sera mat).
- Séchage à 23°C et 50% HR Hors poussière : 2 h - Sec : 4 h - Recouvrable : 24 h.
- Point d'éclair Supérieur à 61°C.
- COV Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 399 g/l COV.

**DESCRIPTIF**

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1(NF P 74-201)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux, feuillus ou exotiques Bois agglomérés contreplaqués ou lattés.	Aspect brut Bois tendre ou très tendre	Brossage et époussetage 1couche CETABOIS	2 couches CETABOIS ou finitions CETABOIS FINITION CETABOIS FTX
	Rénovation d'anciennes lasures Décoloration et/ou érosion peu importante.	Voir traitement avec CETABOIS FINITION ou CETABOIS FTX	
	Rénovation d'anciennes lasures Décoloration et/ou érosion importante.	Ponçage au gros papier de verre et époussetage. Grattage et rinçage au WS des éventuelles exsudations. 1 couche CETABOIS	
	Aspect vernis. Ecaillage localisé ou total.	Mise à nu du sujettile. Ponçage et époussetage. 1 couche CETABOIS ou produit de finition suivant porosité.	

**Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage.  
Renseignements et FDS sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*