

# DULISATIN HYDROPLUS

## Peinture satinée garnissante à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde

LES  
MAÇONNERIES  
INTÉRIEURES



### DESTINATION

- Pour la décoration de tous les fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en travaux neufs ou d'entretien.
- Pour travaux de finition B.

### QUALITÉS DOMINANTES

- Garnissant
- Peut être appliqué directement sur supports courants de maçonnerie intérieure, et toile à peindre
- Deux couches dans la journée
- Excellente applicabilité
- Entretien aisé

### TEINTES

Blanc, 540 teintes pastel de la liasse Constellation et de la Collection Mate

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Satin doux 12% sous 60 °

## Caractéristiques techniques

|                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPECT                                               | Poché arrondi                                                                                               |
| RENDEMENT                                            | 8 à 12 m <sup>2</sup> /l selon nature et état du support.                                                   |
| CONDITIONNEMENT                                      | 3 et 15 litres                                                                                              |
| DENSITÉ MOYENNE                                      | 1,35 (± 0,02) à 20 °C                                                                                       |
| EXTRAIT SEC EN VOLUME                                | 39% (± 2%)                                                                                                  |
| EXTRAIT SEC EN POIDS                                 | 55% (± 2%)                                                                                                  |
| TEMPS DE SÉCHAGE<br>(23 °C et 50% Humidité Relative) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière : 1 heure</li><li>• Recouvrable : 6 heures</li></ul> |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Norme NF EN 13 300 : Classe 1.</li></ul>                            |

## Mise en œuvre

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATÉRIEL D'APPLICATION | <ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse</li><li>• Rouleau 12 mm polyamide texturé</li><li>• Pistolet</li></ul> |
| DILUTION               | Prêt à l'emploi                                                                                                       |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL  | Eau                                                                                                                   |

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# DULISATIN HYDROPLUS

Peinture satinée garnissante à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

| Subjectiles                               | Travaux préparatoires                                                                                              | Apprêts                                                                                                                               | Finition intérieure                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bétons et dérivés neufs</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de DULISATIN HYDROPLUS non dilué</li> </ul> |
| <b>Plâtre et dérivés neufs</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM</li> </ul> |                                                                                              |
| <b>Bois et dérivés neufs</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+</li> </ul> |                                                                                              |
| <b>Anciennes peintures adhérentes</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>                         |                                                                                                                                       |                                                                                              |
| <b>Anciennes peintures peu adhérentes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM</li> </ul> |                                                                                              |
| <b>Métaux ferreux (occasionnellement)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elimination de la rouille</li> <li>Brossage</li> <li>Dégraissage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI</li> </ul>                                          |                                                                                              |

## Observations

### CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2 4a

### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C.

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)