

DECOTEX

REVÊTEMENTS DE SOLS PVC EN LÉS



INFORMATION PRODUIT

NORME PRODUIT	EN ISO 26986	
INTENSITÉ D'UTILISATION	ISO 10874	23 domestique élevé
		32 commercial léger modéré
		41 industriel léger modéré
ÉPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	2,80 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0,40 mm
GROUPE D'ABRASION	EN 660-2	Classe T
POIDS TOTAL DES ROULEAUX	EN ISO 23997	1950 g/m ²
LARGEUR STANDARD	EN ISO 24341	4 m
LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341	+/- 30 m

INFORMATION TECHNIQUE

STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999	≤ 0,40 %
INCURVATION	EN ISO 23999	≤ 8 mm
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	EN ISO 105 B02	≥ 6
POINÇONNEMENT	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
ISOLATION ACOUSTIQUE BRUIT DE CHOC	EN ISO 717/2	Δ Lw 15 dB
COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE	EN 13893	> 0,60
GLISSANCE (test de rampe avec huile)	DIN 51130	R10
INDICE D'INCENDIE	EN 13501-1	Bfl-s1 classe
Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4		
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12667	compatible
ISOLATION THERMIQUE	ISO 8302	0,018 m ² .K/W
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN 12524	0,16 W/(m.K)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 26987	résistant
PROPENSION ÉLECTRIQUE STATIQUE	EN 1815	< 2kV sur béton
TEST DE DÉLAMINAGE (RÉSISTANCE À PELER)	EN ISO 24345	≥50N/50mm
ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTE	EN ISO 4918	compatible (roue type H)
TEST PENDULUM	CENTS 15676:2007	45+
SOUDEAGE À FROID	WERNER MÜLLER	type A
GARANTIE		10 ans

