



Peinture Multisupport 6 en 1 0.5 L – 2.5 L

Caractéristiques :

Peinture intérieure et extérieure Multisupport - 6 en 1

- Résiste aux chocs, aux UV et aux intempéries
- Prêt à l'emploi et facile d'application
- Prêt à l'emploi et sous-couche intégrée

Supports :

Tous supports en bois, fer, PVC, alu, galva et zinc bruts ou recouverts d'une ancienne peinture. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.

Préparation des fonds :

D'une manière générale, les supports doivent être sains, propres et secs, sans traces d'anciens vernis, d'anciennes huiles ou autres corps gras.

En présence de bois, la reconnaissance de l'essence est importante et doit être déterminée avant la mise en œuvre de nouveaux revêtements afin d'adapter les travaux préparatoires.

- Bois neufs :

Poncez avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores. Dépoussiérez soigneusement puis appliquez une couche d'Alpina Multisupport pure ou diluée avec maximum 5% d'eau.

- Sur anciennes peintures bien adhérentes :

Égrenez sans polir (abrasif grain 80) soigneusement toute la surface. Dépoussiérez soigneusement.

- Sur anciennes peintures mal adhérentes ou bois vernis :

Décapez à l'aide de tout moyen adapté. Rebouchez éventuellement à l'aide d'un mastic ou enduit adapté. Poncez et époussetez soigneusement. Appliquez une couche d'Alpina Multisupport pure ou diluée avec maximum 5% d'eau ou toute autre sous-couche adaptée en fonction de la nature du bois.

- Bois résineux (épicéa, sapin, mélèze, pin...) :

L'exsudation de résine est une singularité naturelle des bois résineux.

Brossez, poncez et époussetez soigneusement. Si besoin, raclez et éliminez les coulures de résine en nettoyant à l'aide d'un solvant de type white spirit. Appliquez une couche d'Alpina Multisupport pure ou diluée avec maximum 5% d'eau ou toute autre sous-couche adaptée.

- Bois neufs à constituants gras (Teck ou autre bois exotiques...) :

Brossez, poncez et époussetez soigneusement. Dégraissez à l'alcool à brûler ou d'acétone - et immédiatement en suivant, appliquez une couche d'Alpina Multisupport pure ou diluée avec maximum 5% d'eau ou toute autre sous-couche adaptée.

Fiche Technique Alpina Multisupport 6en1– Edition 01/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

- Sur le zinc, l'aluminium et les divers éléments métalliques :

Brossez et grattez les parties non adhérentes. Poncez et dépolissez la surface.

En présence de rouille, éliminez et passiviez la rouille à l'aide d'un traitement adapté. Epoussetez soigneusement. Les supports seront dégraissés à l'aide d'acétone ou tout autre moyen adapté. Appliquez une couche d'Alpina Multisupport pure ou diluée avec maximum 5% d'eau.

- Sur PVC :

Poncez et dépolissez la surface. Epoussetez soigneusement.

Les supports seront dégraissés à l'aide d'acétone ou tout autre moyen adapté. Appliquez une couche d'Alpina Multisupport pure ou diluée avec maximum 5% d'eau.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en une ou deux couches pures ou première couche diluée au maximum avec 5% d'eau.

La peinture Appuis Multisupports s'applique à l'aide d'une brosse, d'un rouleau à poils courts ou un rouleau laqueur.

Mélangez soigneusement avant emploi.

Appliquez entre 8°C et 35°C, humidité de l'air inférieure à 70%. Ne pas appliquer en plein soleil.

Information technique :

* Séchage :

Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 8 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 12 m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils :

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si besoin et garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre.

Fiche Technique Alpina Multisupport 6en1 – Edition 01/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Contient des produits biocides : contient de la C(M)IT/MIT (3:1), MIT(2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, BIT (1,2-BENZISO-THIAZOL-3(2H)-ONE). Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): Maximum 140 g/l (2010). Ce produit contient max 140 g/l COV

Fiche Technique Alpina Multisupport 6en1– Edition 01/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>