



Sicad France S.a.s.

Rue de la ZAMIN  
F 59160 Capighem  
Tel: +33 (0)3 20 17 00 17 Fax: +33 (0)3 20 93 66 52  
E-mail: contact@sicadfrance.fr Web: www.eurocel.it

## INFORMATION PRODUIT

# EUROCEL MSK 97

### DESCRIPTION

Ruban de masquage orange résistant à l'eau.

### DONNEES TECHNIQUES

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Support        | 63 g/m <sup>2</sup> papier crêpé saturé résistant à l'eau, orange |
| Masse adhésive | Caoutchouc naturel                                                |

|                                    | Unité  | Valeur        | Méthode  |
|------------------------------------|--------|---------------|----------|
| Epaisseur totale (sans protecteur) | mm     | 0.130         | PSTC 133 |
| Pelage sur acier                   | N/25mm | 4.8           | PSTC 101 |
| Force à la rupture MD              | N/25mm | 90            | PSTC 131 |
| Allongement à la rupture           | %      | 8             | PSTC 131 |
| Résistance à la température        | °C     | 90°C (30 min) | =        |

### APPLICATION

Ruban papier imprégné haute résistance à l'eau pour les opérations de masquage de peinture en façade et en décoration intérieure, dans les constructions neuves ou en rénovation ; convient aussi pour des applications de réparation automobile.

| Caractéristiques                                      | Avantages                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colle caoutchouc naturel base solvant.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bonne adhérence même sur surfaces irrégulières</li> <li>✓ Tenue en température jusqu'à 90°C (30 min).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se retire facilement sans laisser de trace. Décoller le ruban dès que la peinture est sèche.</li> </ul>                              |
| Support papier crêpé saturé orange résistant à l'eau. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bonne conformabilité à la plupart des surfaces</li> <li>✓ Haute résistance à l'humidité et à l'eau</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Compatible avec la plupart des peintures et laques</li> <li>✓ Se décolle sans se déchirer</li> <li>✓ Se découpe à la main</li> </ul> |

### CONDITIONS DE STOCKAGE

La durée de vie et de stockage est de 12 mois maximum, à une température comprise entre 15°C à 25°C et une humidité relative de 65%. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son conditionnement d'origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à des températures plus basses, il est recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation.

### CONDITIONS D'UTILISATION ET DE CONFORMITE

Toutes les valeurs, recommandations et informations techniques contenues dans le présent document sont basées sur des essais effectués en toute bonne foi. Cependant il s'agit de résultats moyens qui ne sauraient en aucun cas être considérés comme base lors de l'établissement de spécifications. En aucun cas, nos vendeurs, ni nous-mêmes ne pourrions être tenus pour responsables des dommages de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être la conséquence d'une mauvaise utilisation du produit ou de son utilisation défectueuse.

Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : Nos produits doivent être testés dans les conditions réelles d'utilisation avant tout usage industriel ou professionnel.

MK022FR\_REV02\_MSK97

Sicad Group  
Via Caduti della Liberazione, 57  
21040 Uboldo (VA) - Italia