



Valeur limite UE (cat A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.

• SUPPORTS

Maçonnerie extérieure, façade enduit, ciment, mortier, crépi fin...

• DESTINATION

Extérieur

• OUTILS

Rouleau spécial façade fibres 18mm synthétiques ou pinceau



APPLICATION

- La peinture est prête à l'emploi et s'applique par temps sec (humidité inférieure à 75 %) avec une température idéale comprise entre 10°C et 25°C sur un support non chauffé par le soleil. Privilégier l'application au sud et à l'ouest le matin et au nord et à l'est l'après midi.
- **Appliquer** une couche pure directement sur support préparé.
- **Calculer** préalablement la quantité nécessaire de peinture afin de ne pas s'interrompre en plein milieu d'une façade. Tenir compte d'une consommation de peinture plus importante si le support n'est pas lisse. (Crépi fin, grésé, ribbé...)
- **Dans le cas de support de couleur hétérogène**, une deuxième couche peut être nécessaire.
- Ne pas omettre d'imprimer préalablement toutes les réparations avec une première couche diluée ou avec une sous couche adaptée, avant la mise en peinture sur l'ensemble de l'ouvrage.
- **Appliquer** régulièrement sans surcharge, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène. Laisser sécher. Sec au toucher en 1 heure. Recouvrable après 12 heures si nécessaire.
- **Matériel** : Utiliser un rouleau façade poils longs 18 mm minimum et un pinceau rond pour les accès difficiles (derrière une descente d'évacuation d'eau pluviale...). Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques du produit sont modifiées (protection, résistance, monocoque...) selon les épaisseurs déposées.
- **Séchage** : Sec au toucher en 1 heure. La peinture est éventuellement recouvrable après 12 heures. Les propriétés définitives de ce revêtement s'obtiennent après 20 jours de séchage à cœur.
- **Nettoyage** : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant préalablement l'excès de peinture avec une spatule et en les lessivant à l'eau tiède et au savon.

| Caractéristiques de la Peinture | Méthode | Spécifications |
|---------------------------------|-----------|----------------------|
| Nature de la résine | | Acrylique modifiée |
| Sec au toucher | T 20°C | 1 Heures |
| Aspect | | Mat |
| Recouvrable | T 20°C | 12 Heures |
| Dilution | | Eau |
| Rendement | NF 30 073 | 10 m ² /L |

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

- **COLORATION** : Peut-être teintée avec des colorants universels à raison de 3% maximum.
- **PRECAUTIONS D'USAGE** : Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Pour un usage pistolet : ne pas respirer les aérosols. **En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.**



RECOMMANDATIONS

Ne jamais suspendre l'application au milieu de la façade. S'arrêter sur un angle ou une descente de gouttière.

Ne pas appliquer :

- **Sur surface horizontale**. Privilégier les produits adaptés ou les produits pour sol.
- **Sur façade dont l'inclinaison** est supérieure à 10% par rapport à la verticale.
- Par une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 80%
- Directement **sur support pulvérulent sans traitement préalable adapté**.
- **Sur support humide**, gelé ou condensant. Attention à la rosée matinale au printemps et aux précipitations en automne.
- **Sur support contaminé par les sels minéraux** ou des micro-organismes.
- En plein soleil ou en période très ventée, les traces de reprises seraient inévitables.
- **Sur support chauffé par le soleil**.
- **Sur Revêtement semi-épais** ou d'imperméabilité ou gros crépi, l'apparition de craquellement de surface serait inesthétique.



NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'eau toutes les taches de peinture tant qu'elles sont encore fraîches. Par pulvérisation la peinture sèche très vite et sera plus difficile à nettoyer au-delà d'1 à 2mn.



SÉCURITÉ

Veuillez consulter les FDS sur le site Ripolin :

www.ripolin.fr

Le service consommateur Ripolin est à votre écoute au **03.22.35.38.89**