

ULTRABAT IMPRESSION

Impression opacifiante à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.



DESTINATION

Dans les locaux soumis à une aération appropriée sur fonds neufs ou anciens sains en bon état et peu poreux.

PROPRIETES

Sans odeur
Perméable à la vapeur d'eau.
Bonne opacité.
Bonne adhérence.
Grande facilité d'application.
Facilité de nettoyage du matériel.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat semi-poché
Masse volumique	: 1.60+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 61+/- 2% en volume: 39+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 50 g/l (2007),. (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire 85°	: < 5 %
Rendement	: 6 à 8 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: Sec : 1 h Recouvrable : 3 à 5 h
Teintes	: blanc
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

ULTRABAT IMPRESSION

Impression opacifiante à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciens fonds poussiéreux seront préalablement brossés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel	: Eau
Diluant	: Eau
Dilution	: Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %), Airless (5 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
plaques de plâtre cartonné, enduit au mortier de liants hydrauliques, béton	1 couche d'ULTRABAT IMPRESSION	1 à 2 couches de peinture ULTRABAT acrylique en phase aqueuse pour le bâtiment en fonction du support et de la finition désirée.
Anciennes peintures acryliques en phase aqueuse compatibles et adhérentes	1 couche d'ULTRABAT IMPRESSION	
Plâtre, supports tachés, risque de remontées de substances colorantes	Utiliser un primaire adapté	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité